SL C330 TRAFIC

UNIVERSEEL EGALISEERMIDDEL EC1+

VOORDELEN

- Bijzonder spanningsarm
- Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen
- Eenvoudige applicatie, minder schuren
- Geschikt op vloerverwarming
- Verpompbaar
- Universeel inzetbaar

PRODUCT

Universeel egaliseermiddel voor binnen, zeer emissiearm EC1+.

TOEPASSINGEN

SL C330 TRAFIC is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte. Zeer geschikt voor gebruik in openbare en publieke ruimten. Renovaties: oude tegelvloeren, oude egalisatielagen, vloeren met lijmresten. SL C330 TRAFIC kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber, parket en tegels.

VERWERKING

De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag bij plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:
- Cementdek- & betonvloer: 2,0 cm-%
- Cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm-%
- Anhydrietdekvloer: 0,5 cm-%
- Anhydrietdekvloer met vloerverwarming: 0,3 cm-%

Voorbehandeling: Gebruik voor de diverse ondergronden de juiste primer. Respecteer de droogtijd van de voorstrijk. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtbellen aan het oppervlak van de egalisatie. Alle cementaire ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht voorbehandelen met HYTEC E336 XTREM (zie ti-blad).

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak SL C330 TRAFIC met ca. 6 liter schoon koud water 3 minuten mengen tot een homogeen mengsel. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw 1 minuut doormengen. Verwerkingstijd van het mengsel is ca. 15 à 20 minuten. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel.

SL C330 TRAFFIC in de gewenste laagdikte op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Eventueel binnen de 10 minuten met een ontluchtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder voorstrijk wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de eerste laag al wel droog dan moet opnieuw voorgestreken te worden met GRIP A500 MULTI 1:1 verdund.

Mengverhouding: Ca. 6 liter schoon water op 1 zak SL C330 TRAFIC voor het gebruik als egaliseermiddel.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van SL C330 TRAFIC uit. (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.
Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels.
Laagdikte: 1 - 10 mm.

De droogtijd wordt beïnvloed door de ventilatie en temperatuur. Tijdens de droging moet tocht en direct zonlicht vermeden worden.

Ondergrond	**Geschikte primers**
Cementdekvloer	GRIP A500 MULTI 1:1
Anhydrietvloer	GRIP A500 MULTI 1:1
Oude tegels	GRIP A936 XPRESS
Oude lijmresten	GRIP A500 MULTI of GRIP A936 XPRESS

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C330 TRAFIC is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostiksds.thewercs.com

Verpakking	**Artikel nummer**	**EAN code**
Zak á 25 kg.	30615454	3549212484651

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	cement, gemodificeerd
Kleur	grijs
Verbruik	ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	van +15°C tot +30°C
Beloopbaar	na ca. 2 uur bij 2 mm laagdikte
Afwerking	na ca. 24 uur
Zwenkwielen	Geschikt, vanaf 2 mm
Vloerverwarming	Geschikt, volg de opstookprocedure en aanwijzingen
Parket ja,	Geschikt, vanaf 3 mm mits verlijmd met WOOD H180 CLASSIC of WOOD H550 ECO PLUS
GEV-EMICODE	EC1+
GISCODE	ZP1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help **+31 (0)162 491 000**
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. l Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

NL-2020/04/02

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.