

SL C940 XL

ENDUIT DE RAGRÉAGE FORTES ÉPAISSEURS AUTONIVELLANTE

AVANTAGES

- très faible en tension
- autonivelant avec haute force d'adhérence finale
- convient pour sol chauffant (consulter Bostik)
- durcissement et séchage rapide
- pompable

PRODUIT

SL C940 XL est une masse d'égalisation, autonivelante à base de ciment, riche en résines. EC-1.

APPLICATION

SL C940 XL convient pour la réalisation de masses d'égalisation plus épaisses et le nivellement de chape à base de ciment, chape à séchage rapide, béton et carrelage en rénovation. Épaisseur : 5 - 50 mm en une seule couche. SL C940 XL peut être recouvert avec PVC, moquette, linoléum, parquet (épaisseur de la couche > 5 mm), caoutchouc et carrelage.

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit être préparé selon DIN 18365 et doit être sec en permanence, exempt de poussière et de fissures et doit résister à l'arrachement et à la compression. L'humidité du support au moment de la pose doit être inférieure à

Chape ciment : 2,0 cm-%
Chape ciment/béton avec sol chauffant : 1,8 cm-%

Préparation : Appliquer dans tous les cas le primaire adapté (dépend du support). Respecter le temps de séchage du primaire. Le primaire évite une absorption trop rapide de l'eau de gâchage par le support. Une fois sec, le primaire normalise le support et évite ainsi la formation de cratères ou de bulles d'air en surface de la couche d'égalisation.

Mise en œuvre : Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide. Env. 5.4 litres d'eau pour 30 kg de SL C940 XL. Ajouter ensuite SL C940 XL tout en mélangeant et jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Après un temps de 'maturation' d'env. 1 minute, mélanger à nouveau brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant env. 15 à 20 minutes. Ne jamais rajouter d'eau après la préparation du mélange. Étaler le produit à l'aide d'une plâtrasse sur le support et régler à l'épaisseur souhaitée. Pour les épaisseurs supérieures à 20 mm prévoir un joint de



dilatation en mousse.

Sol chauffant : Nouveau chauffage de sol à mettre sous pression durant 3 semaines. Ne pas appliquer sur un sol chauffant en fonctionnement. Arrêter le chauffage 72 heures avant l'application du SL C940 XL (max. +15°C). Ensuite mettre en route le chauffage progressivement après minimum 3 jours après l'encollage du revêtements de sol. Suivre les instructions de mise en route du fabricant

APPLICATION

Type de travail : nouveau et rénovation; en intérieur.

Type de revêtement : PVC/caoutchouc, moquette, linoléum, parquet et carrelage.

Épaisseur : 5 - 50 mm.

Support*

Chape ciment
Ancien carrelage
Bois

anciens restes de
colles

Bostik système de pose de revêtements intérieur

GRIP A500 MULTI 1:1
GRIP A936 XPRESS
GRIP X910 FILL & WOOD • GRIP A500
MULTI
GRIP A500 MULTI • GRIP A936 XPRESS

* En cas de doute consulter Bostik

TEMPS DE SÉCHAGE

Tenir compte d'un temps de séchage de 10 mm/24 h quand le SL C940 XL est appliqué dans une épaisseur de > 10 mm (dépend des circonstances de travail). Une température basse augmente le temps de séchage, une température haute la diminue.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec durant 6 mois. Protéger contre l'humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur demande.

Caractéristiques techniques	
Base	ciment modifié par des résines synthétiques, poudre grise
Consommation	env. 1,7 kg/m ² /mm
Température de mise en oeuvre	+15°C à +20°C (jamais <+5°C ou >+30°C)
Ouverture à la marche	pas avant 2 h/5 mm d'épaisseur
Finition	après 24 h
Convient pour roulettes	oui
Convient pour sol chauffant	oui, voir rubrique sol chauffant
Convient pour parquet	oui, à partir de 5 mm
Produit dangereux	irritant, suivre les conseils mentionnés sur l'emballage
GEV-EMICODE	EC 1
GISCODE	D1
Classification selon DOP	C25-F6
Code	30615482
Code EAN	4008373130191
Couleur	gris
Conditionnement	sac papier de 30 kg
Palette	42

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be