

Spritzbewurf WTA

RESTAURATIE VAN METSELWERK

VOORDELEN

- Minerale berapingsmortel als hechtbrug met sterke hechting, ook op moeilijke ondergronden.
- Voor binnen en buiten.
- Voldoet aan WTA-informatieblad 2-2-91 / 2-9-04.

TOEPASSING

Spritzbewurf WTA is de ideale drager voor pleisters voor minerale ondergronden, die na het uitharden een vaste verbinding met goede hechting tussen de ondergrond en de volgende pleisterlaag verschaft. Spritzbewurf WTA is vooral geschikt als hechtbrug voor een volgende laag Sanierputz WTA voor binnen en buiten. Hecht uitstekend op minerale ondergronden, en vormt op zijn beurt weer een absorberende ondergrond voor hierna aangebrachte pleistermortel (bijv. Sanierputz of tras-cementmortel). Op gladde, niet absorberende en gecarboniseerde of verweerde ondergronden kan de hechting door verbetering met Haftemulsion Konzentrat verder worden geoptimaliseerd. Na het drogen is de Spritzbewurf WTA vorst- en strooizoutbestendig.

TOESTAND VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet mineraal, draagkrachtig en vrij van gips en enige scheidingslagen, zoals bitumen, oliën, stof, verf enz. zijn. Verwijder loszittende delen indien mogelijk droog; voer voorkomend puin af. Hak oude pleister tot ongeveer 80 cm buiten de rand van de vochtigheid weg. Krab verweerde voegen in het metselwerk ongeveer 2-3 cm diep uit. Vervang beschadigde stenen. Reinig metselwerk met perslucht of staalborstel grondig en laat het drogen. Een goede hechting aan de ondergrond moet zijn verzekerd. Om doorslag van zout te voorkomen moet puin in de nabijheid van het te restaureren object dagelijks worden afgevoerd. Bij door zout belaste ondergronden bevelen wij een behandeling met Antisulfat als aanvullende maatregel aan. De ondergrond moet met water worden verzadigd. Het natmaken moet tijdig worden gedaan, zodat het oppervlak op het moment van verwerking licht vochtig is.

VERWERKING

Giet het water in een schone kuip, voeg de Spritzbewurf WTA toe en meng met de hand, in een mortelkuip met langzaam draaiende menger of met een handelsgebruikelijke mengmachine (mengtijd ongeveer 3 minuten) tot de gebruikelijke consistentie van de beraping.



Spritzbewurf WTA is ruw aan het oppervlak, en moet uitgestulpt en niet volledig dekkend (dekking ongeveer 50 %) worden uitgevoerd. Het materiaal moet voor het begin van het uitharden zijn verwerkt.

Materiaal dat al is gebonden mag niet meer worden gemengd. Bescherm vers aangebrachte Spritzbewurf WTA tegen te snelle uitdroging, vooral buiten tegen zonlicht en wind, binnen tegen tocht en thermische belasting, alsmede tegen vorst. Spritzbewurf WTA is niet geschikt voor het gelijkmaken van oneffenheden.

Verbruik: Ongeveer 5 kg per m² pleisteroppervlak. 25 kg Spritzbewurf WTA levert ongeveer 16 l verse mortel op.

Volgende bewerkingen: De daarop volgende pleisterlaag met bijvoorbeeld Sanierputz WTA moet, indien mogelijk, na 24 tot 48 uur worden aangebracht, om hechtingsproblemen door sinteren uit te sluiten.

Reiniging: Reinig gereedschap en vervuilde plaatsen onmiddellijk met water. In volledig gedroogde toestand kan beraping uitsluitend nog mechanisch of met Kalklöser worden verwijderd.

Opslag: Koel en droog. In de originele verpakking ongeveer 9 maanden houdbaar.

Leveringsvorm: Zak van 25 kg

Beschermende maatregelen: Bevat cement; reageert alkalisch met water. Irritatie van de huid en ogen is mogelijk. Neem de gevarenaanduidingen en richtlijnen voor de veiligheid op de verpakking en in de veiligheidsbladen in acht.

Aanwijzing: Giscode ZP 1

Technische gegevens:	
Mortelgroep	GP CS IV volgens DIN EN 998-1 (P III volgens DIN V 18550)
Samenstelling	Samenstelling: volgens DIN EN 13139, cement volgens DIN EN 197-1, chromaatarm volgens EU-VO 1907/2006 (REACH).
Korrelgrootte	0 – 4 mm
Druksterkte	> 6,0 N/mm ²
Diepte binnendringend water	> 5 mm na 1 uur, > 20 mm na 24 uur
μ-waarde	< 15
Verwerkingstemperatuur	> + 5° C
verwerkingstijd	tot ca. 1 uur bij +20 °C
Benodigde hoeveelheid water	ca. 3,5 – 4,0 l per 25 kg (Vervang indien nodig ongeveer 30% van het water door Haftemulsion - Konzentrat)
Kleur	lichtgrijs
Artikelcode	30126440

BOSTIK HOTLINE

**Smart help + 31 (0)73 6244 244
+32 (0)9 255 1717**



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be