

# STIX A740 MULTI BEST

## **COLLE SOL MULTIFONCTIONNELLE**

#### **AVANTAGES**

- piégeant initial très puissant
- convient pour sièges à roulettes
- temps ouvert très long
- EC1



Colle en dispersion sans solvant à très faible émission avec une très haute force d'adhérence.

#### **APPLICATION**

Convient en particulier pour PVC en dalles ou lés, cushionvinyl, revêtements polyoléfines, revêtement caoutchouc avec une épaisseur jusqu'à 4 mm avec dos lisse, linoléum et tapis avec des différents envers.

#### MISE EN OEUVRE

**Support :** Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, sans fissures, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression.

**Primairisation :** Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

**Application:** Étaler la colle uniformément avec une spatule appropriée sur le support. Respecter le temps de gommage: encollage lit frais 5 à 10 min, encollage de contact 45 à 60 min avant de poser le revêtement. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd. Après ±30 min. accentuer le marouflage sur les joints et en lisière (dépend des paramètres extérieurs).

**Conseils :** La force d'adhérence initiale très élevée rend les corrections très difficiles. Lors de l'encollage de revêtement mince et de dépassage du temps ouvert, il est possible que les sillons de colle soient visibles à la surface.



Couleur beige

Conditionnement Code 30615765

seau de 13 kg

### STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé 12 mois. Craint le gel.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les publications suivantes sont disponibles sur demande: Fiche de Données de Sécurité (FDS)

Caractéristiques techniques	
Base	colle acrylique
Densité	env. 1,15kg/m³
Température de mise en oeuvre	+15°C à + 20°C
Temps de gommage encollage lit frais encollage de contact	10-15 min (+15-+20°C/HR 45-65%) 45-60 min (+15-+20°C/HR 45-65%)
Temps ouvert	env. 60 min (+15-+20°C/HR 45-65%)
Spatule conseillée	A2 consommation 250-300 g/m³ B1/B2 consommation 300-350 g/m³
Ouverture à la marche	après 24 h
Convient pour sièges à roulettes	oui
Convient pour sol chauffant	oui, suivre les règles du fabricant
Soudure des joints	après 24 h
Nettoyage de la colle non- durcie	eau
GEV-EMICODE	EC1
GISCODE	D1

## Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19 9080, Lochristi België

www.Bostik.be



Bostik B.V. l Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11 4903 RC Oosterhout Nederland

www.Bostik.nl