



SL A960 VARIO

MASSE D'ÉGALISATION EN PÂTE

AVANTAGES

- excellente adhérence
- idéal pour rattrapage de fines épaisseurs
- tous supports (ciment, carrelage, bois, ...)
- excellente résistance à l'abrasion
- idéal pour petites surfaces
- peut se travailler en vertical (réparation nez de marches)
- sans solvants
- sans tension

PRODUIT

SL A960 VARIO est un produit d'égalisation non autolissant, prêt à l'emploi pour la réalisation de finitions en fines épaisseurs. Epaisseur: 0.5 - 2 mm.

APPLICATION

SL A960 VARIO convient pour le nivellement d'anciens films de colle, panneaux de particules en rénovation, escaliers bois, anciens carrelages, métal, parquet, chapes ciment et ragréage des contremarches. SL A960 VARIO peut être recouvert avec PVC, moquette, linoléum, caoutchouc et carrelage.

MISE EN OEUVRE

Support: Le support doit être préparé selon DIN 18365 et doit être sain, sec en permanence, exempt de poussière et de fissures et doit résister à l'arrachement et à la compression. L'humidité du support au moment de la pose doit être inférieure à:

- chape ciment, béton: 2,0 CM-%
- chape ciment, béton avec sol chauffant: 1,8 CM-%
- bois: 7,0-11,0 %

Traitement de:

Anciens carrelages: Fixer les éléments déscellés, lessiver, rincer abondamment et laisser sécher.

Anciennes colles: Éliminer toutes les parties non adhérentes.

Anciens planchers: Clouer si nécessaire les lames mal fixées, poncer ou décaper soigneusement pour éliminer cires et vernis (poncer)

Panneaux de particules: Les panneaux de 19 mm d'épaisseur minimum doivent être rainés-bouvetés, collés et fixés par vis sur l'ancien support.

Métal: le dégraissage du métal est nécessaire, toutes traces



de rouille seront éliminées et neutralisées.

Mise en œuvre: Remuer avant utilisation. A l'aide d'une plâtrasse, étaler le produit sur le support puis lisser et régler à l'épaisseur souhaitée (max. 2 mm) en procédant par mouvement de va-et-vient. Ne jamais rajouter d'eau dans le produit.

Application Type de travail: nouveau, rénovation, intérieur.

Type de revêtement: pvc/caoutchouc, moquette, linoléum, carrelage.

Épaisseur: 0,5 - 2 mm.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage est influencé par une bonne ventilation et la température ambiante. Eviter les courants d'air et l'exposition au soleil.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec durant 12 mois. Protéger contre l'humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikdsd.thewerco.com.

Couleur	Conditionnement	Code
gris	seau de 22 kg	30615597

Caractéristiques techniques	
Base	pâte grise
Consommation	± 1,6 kg/m ² /mm
Température de mise en œuvre	+10°C à +25°C
Ouverture à la marche	après 12 h.
Finition	après 24 h.
convient pour sol chauffant	oui
convient pour roulettes	oui
GISCODE	D1

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
BE +32 9 255 17 17

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

