

# Colle Fibre de verre

**TOUS TYPES DE REVÊTEMENT FIBRE DE VERRE (JUSQU'À 300 G/M<sup>2</sup>)**

## AVANTAGES

- Prête à l'emploi
- Pouvoir piégeant élevé
- Applicable directement sur le mur (selon la porosité)
- Transparente après séchage
- Rendement élevé
- Excellente peinturabilité

## PRODUIT

Colle spéciale pour l'encollage de toiles de verre. Pour murs et plafonds normalement absorbants.

## APPLICATION

Colle en émulsion vinylique, prête à l'emploi, spécialement adaptée à la pose des:

- Toiles de verre à peindre, avec ou sans envers papier
- Textures à peindre

## MISE EN OEUVRE

**Supports admissibles:** Plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonées, supports anciens convenablement préparés, enduits du peintre, enduits de lissage muraux. Panneaux de particules et bois préalablement imprimés avec un de nos primaires adaptés. Sur panneaux ignifuges ou hydrofuges, utiliser un primaire approprié.

**Préparation des supports:** La notice d'information technique du CSTC n° 194 "Bonne pratique pour la pose de revêtements muraux" décrit les prescriptions pour la préparation du support. Le placeur doit les respecter car cela tombe sous sa responsabilité. Les supports doivent être sains, secs, solides, propres, plans, dégraissés, dépoussiérés et non exposés à des remontées d'humidité. Support trop absorbant ou pulvérulent (plaques de plâtre cartonées, enduits, etc...) sont préalablement imprégnés d'un primaire approprié. Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec Décoll fibre de verre. Préparer ensuite le support selon les règles.

Anciennes peintures: Enlever les parties non adhérentes. Les peintures doivent être lessivées ou légèrement poncées.

**Encollage et pose:** Bien remuer la colle. Ne pas ajouter de l'eau. Appliquer la colle régulièrement sur le mur au rouleau à poil moyen. Temps ouvert: ± 20 min. Maroufler de haut en bas pour évacuer les poches d'air et obtenir un collage parfait. Traiter et réalier les joints et arasements du fabricant de revêtement. Eliminer au fur et à mesure toute



trace de colle à l'aide d'une éponge humide et propre. Toile de verre finie ou pré-peinte: on peut observer dans ce cas un temps de gommage d'environ 5 minutes selon température, absorption des fonds, nervosité et poids du revêtement.

**Nettoyage:** Nettoyage de la colle non-durcie: eau.

### STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois maximum en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre +5°C et +30°C. Craint le gel.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com).

Couleur	Conditionnement	Code
blanc	12 x 1 kg	30242574
blanc	seau 5 kg	30242573
blanc	seau 10 kg	30242572

Caractéristiques techniques	
Base	colle aqueuse à base de résines vinyliques
Consommation	± 200 g/m <sup>2</sup>
Température de mis en oeuvre	+15 à +20°C
Temps de gommage	néant
Temps ouvert	± 20 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Prise définitive	24 à 48 h.
Classification selon COV	A+

#### Bostik Belux

Meulestedekaai 86  
9000 Gent  
België  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244  
BE + 32 (0) 9 255 17 17

#### Bostik BV

De Voerman 8  
5215MH 's-Hertogenbosch  
Nederland  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)

