

Colle vinyl & textile

TOUS REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES ET VINYL

AVANTAGES

- Colle prête à l'emploi
- Pouvoir piégeant élevé
- Long temps ouvert
- Pouvoir glissant idéal

PRODUIT

Colle vinylique prête à l'emploi pour tous revêtements muraux textiles contrecollés sur papiers (tissés, fils à fils, floqués). Convient aussi pour fibre de verre à peindre.

APPLICATION

Spécialement adaptée pour la pose des:

- Revêtements muraux textiles sur envers papier, textile ou non tissé
- Fils à fils ou fils collés sur envers papier ou non tissé
- Textiles ou aiguilletés avec ou sans support papier
- Fibre de verre à peindre
- Revêtements floqués sur papier
- PVC sur envers papier
- Tissus enduits vinyles légers
- Polystyrène expansé mince en rouleau de 2 à 5 mm d'épaisseur

MISE EN OEUVRE

Préparation: La notice d'information technique du CSTC n° 194 "Bonne pratique pour la pose de revêtements muraux" décrit les prescriptions pour la préparation du support. Le placeur doit les respecter car cela tombe sous sa responsabilité. Les supports doivent être sains, secs, solides, propres, plans, dégraissés, dépoussiérés et non exposés à des remontées d'humidité. Support trop absorbant ou poudreux (plaques de plâtre encartonnées, enduits, etc...) sont préalablement imprimés avec un primaire approprié.

Encollage et pose: Appliquer la colle régulièrement sur le mur soit au rouleau peau de mouton, soit à la spatule n°0. Laisser gommer de 0 à 5 minutes avant pose. Temps ouvert: ± 20 min. Maroufler de haut en bas pour évacuer les poches d'air et obtenir un collage parfait. Traiter et confectionner les joints et arasements conformément aux indications du fabricant de revêtement. Eliminer au fur et à mesure toute trace de colle à l'aide d'une éponge humide et propre. Importante: L'envers de certains revêtements muraux (fils à fils, fils collés, ...) devra être soigneusement humidifié avant la pose. Un temps de détrempe sera obligatoirement observé. Respecter les conseils du fabricant de revêtement.



STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois maximum en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre +5°C et +30°C. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikdsd.thewerco.com.

Couleur	Conditionnement	Code
blanc	12 x 1 kg	30046446
blanc	seau 5 kg	30046445
blanc	seau 10 kg	30046444

Caractéristiques techniques	
Base	colle aqueuse à base de résines synthétiques
Consommation	200 à 250 g/m ²
Température de mis en oeuvre	+15 à +20°C
Temps de gommage	0 à 5 min.
Temps ouvert	± 20 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Prise définitive	24 à 48 h.
Nettoyage de la colle non-durcie	eau
Classification selon COV	A+

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

