



Nibogrund E 30 PLUS

EPOXY VOCHTSCHERM

VOORDELEN

- oplosmiddelvrij
- hoge hechtkracht
- geschikt voor vloerverwarming

PRODUCT

Bostik Nibogrund E 30 Plus is een oplosmiddelvrij, 2-componenten epoxy vochtscherm.

TOEPASSINGEN

Nibogrund E 30 Plus is geschikt voor het afsluiten van **rest**vocht tot maximaal 4,5 % in beton- en cementdekvloeren.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de richtlijnen van DIN 18365 droog (max. restvocht 4,5 % CM), vlak, zuiver, scheurvrij, trek- en drukvast zijn.

Voorbehandeling: De ondergrond moet volgens geldende voorschriften tegen (van onderaf) drukkend water geïsoleerd zijn. Raadpleeg altijd de voorschriften van de fabrikant van de dekvloer.

Mengen: Hars- en hardercomponent zijn in de originele verpakking in de juiste mengverhouding op elkaar afgestemd. B-component (kleine emmer) volledig bij A-component (grote emmer) voegen en grondig mengen – met een trage elektrische menger (200 rpm) – tot een egale geelachtige kleur ontstaat.

Aanbrengen: Aanbrengen met een lijmkam of een lamsvachtroller. Bij het aanbrengen met een lijmkam, moet in ieder geval nagerold worden, zodat een optimale ondergrondbevochtiging en een sluiting van de poriën bereikt wordt.

Als vochtscherm moet Nibogrund E 30 Plus tweemaal aangebracht worden. Na de eerste keer aanbrengen is een tussen droogtijd van 16 tot max. 24 uur nodig. Aansluitend volgt de tweede keer aanbrengen dwars op de richting van de eerste keer. Daarna het oppervlak met droog kwartszand S409 gelijkmatig instrooien.

Overtollig zand, op zijn vroegst 16 tot 24 uur verwijderen met een industriële stofzuiger.



Kleur
beige

Verpakking
kit 8 kg emmer

Artikelcode
comp A: 30602702
comp B: 30602703

OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen in de originele en gesloten verpakking. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksdsthevercs.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	epoxyhars
Soortelijk gewicht	1,1 g/cm ³
Mengverhouding	comp. A:B = 2:1 gewichtsdeel
Potlife	ca. 30 min. bij +20°C
Verwerkingstemperatuur	Tussen +18°C en +25°C, niet onder 15°C (materiaal- en ondergrondtemperatuur)
Aanbrengen	lamsvachtroller of lijmkam B2
Verbruik	primer: ca 200 g/m ² vochtscherm: ca 500 g/m ² voor 2 lagen
Begaanbaar	op zijn vroegst na 16 uur (afhankelijk van de ondergrond, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid)
Belastbaar	vanaf 24 uur (afhankelijk van de ondergrond, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid)
Geschikt voor rolstoelbelasting	ja, (volgens DIN 68131)
Geschikt voor vloerverwarming	ja - bijbehorende richtlijnen volgen
Reinigen	vóór uitharden: Cleaner 14 of aceton
GEV-EMICODE	EC 1 plus R zeer emissie-arm
GISCODE	RE 1

Bostik Belux
Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73-6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV
De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.