



Powertack

KRACHTIGE SNELLE MONTAGELIJM

VOORDELEN

- Binnen en buiten toepasbaar
- Snelle doorharding
- Goede aanvangshechting

PRODUCT

Powertack is een speciale, door Bostik ontwikkelde, 1-component, elastische lijm op basis van SMP (silyl modified polymer). Deze lijm heeft een hoge aanvangshechting gecombineerd met een snelle uitharding.

TOEPASSINGEN:

Verlijmen van:

- dorpels, vensterbanken, plinten en afdeklijsten.
- wandbekledingselementen en plafondpanelen (interieur).
- geluidsisolatie panelen (zoals minerale wol, houtwolcement, kunststof schuimen).
- thermische isolatiematerialen (zoals PUR, PIR, PS).
- houten en kunststof schroten, ornamenten, lijsten.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge aanvangshechting
- Veilige verlijming door snelle sterkteopbouw en snelle uitharding
- Praktisch geurloos
- Bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen of PVC
- Geen hechting op PE, PP, Teflon en siliconen

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn.

Voorbehandeling: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Powertack hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) Bostik Prep M en op poreuze ondergronden (zoals beton) Bostik Primer MSP

Aanbrengen: Powertack met bijgeleverde driehoekstuit in rillen aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element.

Open tijd: Het te verlijmen deel binnen 10 minuten aanbrengen. De snelheid van uitharding is afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.



Reinigen: Niet uitgeharde resten zijn met Liquid 1 te verwijderen, uitgehard product is enkel mechanisch te verwijderen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, (tussen +5°C en +25°C) en droog opslaan in ongeopende originele verpakkingen. Na productiedatum 18 maanden houdbaar. Geopende verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerke	
Basis	SMP (Silyl Modified Polymer)
Soortelijk gewicht	ca. 1,6 g/cm ³
Consistentie	pasteus, goed verspuitbaar
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Huidvorming begint na	ca. 10 minuten (+23°C/55%RV)
Open tijd	< 10 minuten
Doorharding	3-4 mm/24 uur (+23°C/55%RV)
Lijm laagdikte	bij voorkeur 2 mm
Shore A	ca. 70
Treksterkte 100%	> 2,5 MPa (ISO 37)
Rek bij breuk	> 150% (ISO 37)
Artikelnummer	30602723
EAN code	8713572032561
Kleur	wit
Verpakking	290 ml patroon
Verpakt per	12
Pallet	1152

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Benelux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be