



Super Clear

TRANSPARANTE MONTAGELIJM

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Minimale krimp
- Nagenoeg reukloos
- Goede hechting op verschillende ondergronden
- Vrij van siliconen, isocyanaten en oplosmiddelen
- Niet geschikt voor glasverlijming onder invloed van UV-straling

PRODUCT

Bostik Super Clear is een kristalheldere één-component elastische lijmkit op basis van SMP (Silane-terminated polymer).

TOEPASSINGEN

Bostik Super Clear is een multifunctioneel inzetbaar product geschikt voor het verlijmen en afdichten van een grote verscheidenheid aan materialen. Bostik Super Clear kan gebruikt worden voor zowel binnen als buiten toepassingen. Het product is niet geschikt voor bewegingsvoegen en niet geschikt voor natuursteen. Bostik Super Clear kan overschilderd worden met verf, zoals gedefinieerd in DIN 52452, deel 4. Gezien de grote verscheidenheid aan verven en verfmethodes raden we aan dit vooraf zelf te testen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar zichtbaar water vermijden.

Voorbehandeling: Op de meeste ondergronden verkrijgt men zonder primer een goede hechting. Product niet toepassen op bitumenachtige ondergronden, polyolefinen (bv PE, PP), Teflon® en soortgelijke kunststoffen. In geval van twijfel over kunststoffen of gecoate oppervlakken, raden we u aan om contact op te nemen met Bostik. Bostik Super Clear kan bijvoorbeeld op watergedragen verven vanwege weekmakermigratie slechter hechten.

Aanbrengen: Bostik Super Clear wordt in lijmrillen of in dotten aan één zijde van de te verlijmen delen aangebracht. Na het aanbrengen onmiddellijk de delen tegen elkaar drukken. Behoud hierbij minimaal een lijmdikte van 2 mm, zodat de lijm na uitharding bewegingen op kan vangen.



In geval van afdichtingen: gebruik voor diepe voegen een rugvullingsband. Bostik Super Clear zonder lucht in de voeg spuiten. Vervolgens dient de kit direct te worden gladgestreken. Hierbij wordt aanbevolen om Afwerkzeep te gebruiken.

Reiniging: Verse lijmresten verwijderen met Bostik Liquid 1. Uitgeharte lijm kan alleen mechanisch verwijderd worden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel bewaren in gesloten verpakking. Minstens 12 maanden houdbaar in dichte verpakking. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	Silyl Modified Polymer (SMP)
Uithardingmethode	neutraal uithardend onder invloed van luchtvochtigheid
Uithardingstijd	ca. 24 uur (bij kamertemperatuur)
Soortelijke massa	ca. 1,05 g/ml
Doorharding	ca. 2 mm / 24 uur (bij +23°C en 50% RV)
Krimp	< 3%
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +40°C
Temperatuurbestendigheid	- 40°C tot +80°C.
Afschuifsterkte	ca. 2,8 MPa (na 4 weken bij +23°C en 50% RV)
Shore A	ca. 45 (na 4 weken bij +23°C en 50% RV)
Treksterkte	ca. 2,2 MPa (bij 2 mm lijmdikte)
Rek bij breuk	ca. 250% (bij 2 mm lijmdikte)
Kleur	Transparant
Verpakking	Patroon à 290ml
Artikelnummer	30606248
EAN artikelnummer	4008373125135

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+32 9 - 255 17 17



Bostik BV
Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be