

# Universele Vloerlijm

**VLOERLIJM MET HOGE AANVANGSHECHTING EN SNELLE DROGING**

## VOORDELEN

- hoge aanvangshechting en snelle droging
- geschikt voor vloerverwarming
- oplosmiddelvrij
- zwenkwielvast

## PRODUCT

Universele, oplosmiddelvrije vloerlijm met hoge aanvangshechting en snelle droging.

## TOEPASSINGEN

Één product voor het verlijmen van:

- meerlagig PVC (banen of tegels)
- geëxpandeerd reliëf vinyl
- PVC op kurk
- halfsoepele tegels
- naaldvilt
- tapijt met een nonwoven, vilt, schuim of synthetische (Action Bac) rug
- coco, sisal en zeegras met latexrug
- linoleum

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Mogelijke ondergronden zijn: polybeton zonder curing, cementdekvloer, oude tegels en oud parket correct uitgevlakt. De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druk- en trekvast zijn en moet eventueel voorbehandeld worden. De lijm met een aangepaste spatel gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

Keuze van de spatel:

- A2 effen rug
- B1 oneffen rug
- B2 natuurlijke vezels met latexrug

De wachttijd bedraagt 5 à 15 min. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ± 30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

## VERBRUIK

- Spatel A2 250-300 g/m<sup>2</sup> (effen rug)
- Spatel B1 300-350 g/m<sup>2</sup> (oneffen rug)
- Spatel B2 350-400 g/m<sup>2</sup> (natuurlijke vezels met latexrug)



## VERWERKINGSTEMPERATUUR

+10 tot +25°C

## REINIGING

Gereedschap en niet uitgeharde lijm reinigen met water.

## VEILIGHEID

Het product is volgens EGrichtlijnen/GevStoffV niet als gevaarlijk geclassificeerd. Bij het werken met chemische producten dient men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

## OPSLAG EN STABILITEIT

Universele vloerlijm is in ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities (droog en vorstvrij) minimaal 12 maanden houdbaar.

## INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com) verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
wit-beige	pot 1 kg	30600093
wit-beige	emmer 7 kg	30600092
wit-beige	emmer 12 kg	30600091

Technische kenmerken	
Basis	Lijm op acrylbasis
Dichtheid	± 1.35 g/m <sup>3</sup>
Wachttijd	5 - 15 min (+23°C / RV 55%)
Opentijd	40 - 45 min (+23°C) / RV 55%
Beloopbaar na	na ± 18 uur
Lassen van de voegen	± 24 uur na plaatsing
Definitieve hechting	± 48 uur

De waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de porositeit van de ondergrond

### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
[info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244  
BE + 32 (0) 92551717

### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B- 9000 Gent  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

