



TÆTNINGSMASSE 1566

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

1-komponent, plastisk, oliebaseeret tætningsmasse baseret på vejrrsistente, polymeriske, tørrende olier.

ANVENDELSE

Til tætning mellem byggematerialer som træ, tegl, beton, metal osv. Massen er tør efter ca. 48 timer. Fugemassen anvendes fortrinsvis, hvor fugen dækkes. Kan overmales. Ønskes en pillesikker fuge, anvendes Bostik Hybrid Byg 2620, Uretan Byg 2637 eller Silikone Universal/Professional.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Generelt kan siges, at flader, der skal fuges, skal være tørre og frie for støv, fedt og løse partikler. Materialer som tegl og beton kræver ofte rengøring med børste og/eller trykluft. For beton gælder, at den skal være færdighærdet (normalt 3-4 uger). Bostik Tætningsmasse 1566 Ude er velegnet til fugebredder fra 8 mm op til 25 mm og en fugedybde på mellem 7 og 14 mm.


SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere information se venligst sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Polymeriserende olier
Konsistens:	Smidig masse, let at ud-sprøjte
Hærdesystem:	Tørrer og reagerer ved luftens fugtighed
Densitet:	Ca. 1,70 g/cm ³
Tørstofindhold:	Ca. 98%
Arbejdstemperatur:	-5°C til +40°C
Opløsningsmiddel:	Nej
Lagring:	2 år i uåbnet emballage ved +5 til +25°C
Emballage:	0,3 ltr. patron og 0,6 ltr. plåtpose

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

