



VÅDRUMSSPARTEL RULLE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

En rullebar håndspartel af letvægtstypen som opfylder kravene til vådrumsspartel i henhold til AMA 98. Kan også påføres med stålspartel. Spartel har ekstra god vedhæftning mod underlaget samt stærk og hård flade.

ANVENDELSE

Velegnet til spartling af samlinger og bredspartling i vådrum indendørs på underlag som puds, beton, letbeton og gipsplader. Ved spartling af samlinger på gipsplader skal papirstrimmel anvendes.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være rene, tørre og faste. Påføres med rulle eller med spartel. Spartlede flader slibes med sandpapir, korn 100-120, støvsuges og grundes før tapetsering og maling.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. Fyldstoffet kan give øjenirritation ved slibning, hvorfor beskyttelsesbriller anbefales. For yderligere information, se produktinformationsblad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Farve:	Tonet lysgrå/blå
Fyldstof:	Hvid dolomitmarmor og letfiller
Kornstørrelse:	0-0,15 mm
Bindemiddel:	Cellulosederivat, polymerdispersion
Vedhæftning:	>5 kp/cm ² på glatstøbt beton
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand
Lagring:	Køligt og frostfrit
Lagringstid:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage ved +20oC. Spreader og vedligeholder ikke ild
Fortynding:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes
Densitet:	1,1
Tørring:	Ca. 8-10 timer afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Gennemtør efter ca. 1 døgn
Lagtykkelse:	Max 3 mm
Materialeforbrug:	Ca. 0,3 liter/m ² spartling af samlinger 2 gange på gipsplader. Ca. 1 ltr/ m ² bredspartling ved 1 mm lagtykkelse.
Arbejdstemperatur:	Kan påføres fra +5 til +30°C, optimal temperatur 18-20°C

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

