

QUELYD EXPRESS

LIIM IGAT TÜÜPI PABERTAPEETIDE LIIMIMISEKS

TOOTE KIRJELDUS

Liim sobib ideaalselt igat tüüpi pabertapeetidele:

- tavalistele kergetele, õrnadele, rasketele ja tihedatele
- pestavatele
- ühe- ja kahekihilistele
- jämedakiulistele, värvi alla



EELISED

- Suur liimimisvõime.
- Säästlik kulu.
- Mugav kasutada: libiseb hästi, ideaalne liitumine mustri tapeetide puhul.
- Sobib pestavatele tapeetidele.
- Ei moodusta klompe.
- Ei jäta plekke.
- Valmis lahus säilitab oma omadused suletud anumaski hoidmisel ühe nädala jooksul.
- Sisaldab bakteritsiidseid ja seenevastaseid lisandeid, mis hoiavad ära esmase seenemoodustumise.
- Ohutu tervisele ja ümbritsevale keskkonnale.

TEHNILISED OMADUSED

Alus	modifitseeritud tärklis, seenevastased ja bakteritsiidsed lisandid
Värvus	läbipaistev liim
Lahuse valmistamise aeg	3 minutit
Lõplik nakkumine	24–48 tundi
Kasutustemperatuur	+5 °C...+25 °C

*Olenevad temperatuurist, õhu suhtelisest niiskusest, pealekantud liimi kogusest ja aluse poorsusest.

KASUTUSJUHISED

PINDADE ETTEVALMISTUS JA LIIMI VALMISTAMINE

Seinad peavad olema puhtad, normaalselt imavad, tugevad, kuivad ja ilma kapillaarniiskusega.

Valgendus või vana tapeet eemaldada tapeetide mahavõtmise vahendiga Dissoucol. Laki või emailiga kaetud pinnad tuleb lihvida liivapaberiga, seejärel pesta pesuvahendiga ja loputada puhta veega. Tugevasti poorsed pinnad peavad olema krunditud liimi lahjendatud lahusega. Kallake puhtasse ämbrisse vajalik kogus vett, olenevalt tapeedi tüübist.

	Liitrit vett 1 pakendi kohta		Rulle		Pindala m ²	
	180	250	180	250	180	250
Pakend, g	180	250	180	250	180	250
Eelnev kruntimine	7	10	-		40-55	60-80
Tavalised kerged tapeedid	5	7	5-6	7-8	25-30	35-40
Rasked, ühe- ja kahekihilised tapeedid, pestavad, tihedad, gofreeritud, õrnad tapeedid, jämedakiulised, värvi alla	4	6	4-5	6-7	20-25	30-35

Segage kiiresti vett, tekitades veekeerise, seejärel puistake segamist jätkates paki sisu aeglaselt ämbri serva mööda välja. Oodake 3 minutit, seejärel segage kiiresti – liim on valmis.

Materjali kasutamisel optimaalse tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada iga eraldi objekti puhul ühe partii materjali. Tootmistehnoloogia tõttu esinevad erinevate partiide tehnilistes andmetes väikesed, kuid lubatud erinevused.

LIIMI PEALEKANDMINE TAPEEDILE

Lõigake tapeet paanideks, mille pikkus võrdub seina kõrgusega pluss 5 cm ülevalt ja alt. Kandke liim harjaga ühtlaselt paani tagaküljele, keskelt äärte poole. Roosa värv aitab kontrollida liimi pealekandmise ühtlust. Liim muutub kuivades läbipaistvaks. Keerake paani mõlemad servad liimise poolega sissepoole, serv serva vastu, mis võimaldab vältida tolmu pinnale langemist ja tagab ideaalse adhesiooni. Laske liimil 5–10 minutit kuivada, olenevalt tapeedi tootja soovitudest.

TAPEEDI PEALEKLEEPIMINE

Joonistage loodi abil seinale vertikaaljoon, umbes 45 cm kaugusele nurgast või aknast. Liimige esimene tapeedipaanel ülevalt seinale ja sirutage see allapoole piki vertikaaljoont. Siluge liimitud paanel kuiva ja puhta harjaga ülevalt alla ja keskelt äärte poole, eemaldades õhumullid. Lõigake tapeedi üleulatuvad otsad pörandaliistu ja lae tasemel noaga ära. Liimige järgmine tapeedipaanel servaga eelmise kõrvale.

TÖÖRIISTA PUHASTAMINE

Veega

MÄRKUSED

Töö algusest kuni tapeediliimi täieliku kuivamiseni peavad kõik õhuaknad ja ukсед olema tihedalt kinni, kuna tõmbetuul võib teie töö ära rikkuda.

OHUTUS

Kehtiva DIN-klassifikatsiooni kohaselt ei ole toode tervisele ohtlik ega tuleohtlik.

Täpsemate andmete saamiseks vaadake toote ohutuskaarti. 18 kuud suletud tehasepakendis temperatuuril +10 °C...+25 °C. Külmaskindel ja taastuv kuni -15 °C juures. Toote külmumisel asetage see köetavasse ruumi +25 °C juures vähemalt 24–48 tunniks, et see saavutaks normaalse pealekandmistemperatuuri. Enne kasutamist tuleb liimi segada.

KULU

180 g – 4...6 rulli; 250 g – 6...8 rulli

SÄILITAMINE

Piiramatult, suletud tehasepakendis, kuivas kohas, temperatuuril +10 °C...+20 °C. Valmislahus: üle ühe nädala suletud anumas (hoida külma eest).

PAKEND

Pakk 180 g ja 250 g

Tehnilises kirjelduses toodud teave põhineb ettevõtte Bostik katsetulemustel ja kogemustel. See ei asenda tööde tegija professionaalseid teadmisi ja oskusi, kuid tagab toote õigeks kasutamiseks minimaalsed teadmised. Ülaltoodud materjali kasutusjuhiste kõrval tuleb tööde tegemisel juhinduda ka ehitus- ja viimistlustööstuse normatiivdokumentidest. Toote kvaliteedikontroll on tagatud ettevõtte Bostik kvaliteedisüsteemiga. Meil ei ole võimalust kontrollida meie toodete kasutamise protsessi ja tingimusi. Sel põhjusel ei vastuta me mistahes kahjude eest, mis on seotud materjali kasutamistehnoloogia rikkumise või materjali mittesihipärase kasutamisega. Ettevõtte Bostik jätab endale õiguse teha toote tehnilisse kirjeldusse muudatusi ilma ette teatamata.

Smart Help:

127018 Venemaa, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Tel +7 495 787 31 71

E-post inforu@bostik.com

www.bostik.ru

