

QUELYD FLIZELIN

Tapeediliim fliispõhjaga tapeetide liimimiseks

OMADUSED

- Kergesti pealekantav rulli või pintsliga
- Kiire tapeetimine ja nakkuvus
- Ei pea tõmbama
- Võimalik hilisem tapeedi eemaldamine seinalt nii, et seinale ei jää tapeedijääke
- Suurepärase tapeetamiseks niisketes ruumides, nt köögis ja vannitoas
- Sisaldab seenevastaseid manuseid ja biotsiide, mis tõkestavad hallituse teket
- Valmisegu võib hoida üle nädala

KASUTUSALAD

- Fliispõhjaga tapeedid
- Fliispõhjaga vinüültapeedid
- Fliispõhjaga pestavad tapeedid

TÖÖJUHEND

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Ettevalmistus tuleb teha kehtiva ehitusstandardi kohaselt.
- Seinad peavad olema veatud, ühtlased, püsivalt kuivad ja puhtad tolmust, rasvast või muust mustusest ja normaalse poorsusega.

VÄRVITUD PINNAD

- Eemaldage koorunud värv ja tasandage pind lihvplokiga lihvides.
- Lääkiv ja poollääkiv värv ning emailitud pind tuleb liivapaberiga lihvida, et pind muutuks poorseks. Eemaldage lihvimistolm.

VANA TAPEET JA SEINAKATTEMATERJALID

- Eemaldage vana tapeet ja külmaveevärv tapeedieemaldiga. Loputage hoolikalt, et pind oleks korralikult puhas.
- Väga poorsed pinnad tuleb eeltöödelda lahjendatud tapeediliimiga.
- Vinüültapeetide paigaldamiseks uutele või vanadele pindadele on soovitatav pesta seinad hoolikalt ja seejärel loputada vesilahusega.

LIIMI VALMISTAMINE

- Valage ämbrisse õige kogus puhast vett.
- Segage vett tugevasti pulgaga. Valage ühe paki sisu vette ja segage kiiresti u 30 sekundit.
- Laske seista 10 minutit ja segage uuesti korralikult.

TEHNILISED ANDMED

Värv	Läbipaistev
Tüüp	Modifitseeritud tärglisel põhinev liim
Segu valmistusaeg	u 10 min
Vastupidavus mikroorganismidele	Väga hea (vastupidav hallitusele ja seentele)
Täielik tardumine	u 24–48 tundi
Töötemperatuur	+10 °C kuni +25 °C

Tapeediliik	Külmaveesegu (liiter)	Katvus (m ²)
Fliispõhjaga tapeedid	5	35
Fliispõhjaga pestavad tapeedid	4,5	30

LIIMI PEALEKANDMINE TAPEEDILE

- Kasutage keskmise karvapikkusega rulli või liimipintslit. Kandke ühtlane paks kiht liimi pinnale, mis on veidi suurem paani laiuselt.
- Jälgige, et liimikiht oleks kogu tapetseeritava pinnal sama paksusega.
- Kasutage pintslit, et pääseksite korralikult liistude juurde ja nurkadesse.

TAPEETIMINE

- Kasutage pintslit, et pääseksite korralikult liistude juurde ja nurkadesse.
- Kasutage loodi, et kontrollida, et esimene paan on ideaalselt loodis.
- Kui olete esimese paani paigaldanud, liigutage paberit kuni välisserv on algusjoonega ühel joonel.
- Paigaldage järgmised paanid eelmise paaniga serv serva vastu.
- Kasutage tapeediharja või plastist pahtlilabidat, et hoolikalt tapeet ülevalt alla ning keskelt äärte poole hõõruda nii, et õhumullid pressitakse välja ja võimalikud ebatasased liimipinnad tasandatakse.
- Siluge servad tootja juhendi kohaselt.
- Lõigake tapeedinoaga ära üleliigne tapeet akende ja liistude ümber.
- Kuivatage kohe juhuslikud pritsmed puhta niiske käsna.
- Oodake vähemalt üks ööpäev enne tapeedi värvimist.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Telefon: (495) 787 31 71 Faks: (495) 787 31 72

E-post: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

MÄRKUSED

- Lugege hoolikalt paigaldusjuhendit ja järgige täpselt tootja soovitusi.
- Ärge alustage tapeedi paigaldust välisnurgast.
- See liim ei sobi pealekandmiseks liimipihustiga.

PUHASTAMINE PÄRAST PEALEKANDMIST

Tööriistad saab puhastada sooja veega.

KULU

1 pakend = 300 g u 35 m² kohta

PAKEND

Pakend 300 g

SÄILITAMINE

- See liim ei sobi pealekandmiseks liimipihustiga.
- Hoida kaitstult vee, külmumise ja ebasobivate õhutingimuste eest.
- Avatud toode tuleb kohe sulgeda ja kasutada esimesena.
- Valmis tehtud liimi saab hoida ühe nädala suletud nõus, mida hoitakse kaitstult külmumise eest.
- Säilivuskuupäev on maksimaalselt 12 kuud tootmisest, eeldusel et järgitakse ülaltoodud säilitustingimusi.

TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

Teavet tervise- ja ohutusjuhiste, esmaabimeetmete ning pritsmete eemaldamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vt eraldi ohutuskaardilt.

PAKEND

Kood	Pakend	PCB	Gencode
30080942	????	????	????
30080941	????	????	????

BOSTIKU ABILIIN

Tark abi +7 495 787 31 71



