

## QUELYD MURALE

Liim seinakatete ja lae liimimiseks

### TOOTE KIRJELDUS

QUELYD MURALE on kasutusvalmis liim seinakatete kleepimiseks:

- tekstiilkatted paber-, tekstiil- või mittekootud alusel (kangast, nõeltoodetud, moltonil jne)
- PVC katted tekstiil-, paber-, vahtalusel (kompaktsed vinüülkatted, PVC-vaht);
- klaaskiudtapeedid, värvialused struktuurkatted;
- vahtpolüstürool rullides paksusega 2–5 mm.



**TÄHELEPANU!** Mõnede katete (kangast jmt) tagakülg peab enne katte kleepimist oleme enne niisutatud. Laske liimil mõne minuti jooksul sisse imbuda, järgides seinakatte tootja soovitusi.

### EELISED

- Kasutusvalmis liim, ei moodusta niiresid.
- Hõlbub pealekandmine rulliga, ilma pihustamata, paanide lihtne sobitamine.
- Hea nakkumisvõime, hoiab katte kohe paigal.
- Vastupidav lõplik liimimine.
- Väike kulu: 150–250 g/m<sup>2</sup>.
- Sisaldab bakteritsiidseid ja fungitsiidseid lisandeid.
- Ohutu: võib kasutada kõikides ruumides, ka inimeste juuresolekul.

### TEHNILISED OMADUSED

Alus	vinüülpolümeerid ja tärklise derivaadid
Välimus	valge tiksotroopne segu
Tihedus umbes	1,05 g/m <sup>3</sup>
pH	7,5–8,5
Kummeerumise aeg*	0–5 minutit
Avatud aeg*	umbes 30 minutit
Lõplik nakkumine	24–48 tundi
Kasutustemperatuur	+10 °C...+25 °C.

\*Olenevad temperatuurist, õhu suhtelisest niiskusest, pealekantud liimi kogusest ja aluse poorsusest.

## **KASUTUSJUHISED**

### **PINDADE ETTEVALMISTAMINE**

Sobib normaalselt imenduvate aluste jaoks: kips, kipskartong, krohv, puitlaastplaadid ja puitplaadid.

Pinnad peavad olema tasased, terved, siledad, kuivad, normaalse poorsusega, rasva- ja tolmuvabad. Niiskus ei tohi ületada 5% kipspindade ja 12 ±2% puitpindade puhul.

### **Absorbeerivad pinnad**

- Pahteldada augud ja praod.
- Töödelda pind krundiga.

Laki või emailiga viimistletud pinnad tuleb lihvpaberiga üle lihvida, seejärel pesta pesuvahendiga ja loputada puhta veega.

### **LIIMI PEALEKANDMINE**

Liim tuleb hästi läbi segada. Mitte lahjendada veega. Kanda peale ühtlane kiht liimi keskmise karvaga rulli või peenehambulise spaatliga nr 0 pinnale, mis ületab natuke kleebitava paani laiust. Kleepida kate kohale mööda vertikaaljoont, mis on märgitud loodiga, mitte hiljem kui 30 minuti jooksul pärast liimi pealekandmist. Siluge plastspaatliga ülevalt alla ja keskelt äärte poole. Lõigake paan tapeedinoaga ära. Kleepida järgmine paan kas serv serva vastu või ülekattega, järgides seinakatte tootja soovitusi. Lõplik nakkumine: 24–48 tundi.

Materjali kasutamisel optimaalse tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada iga eraldi objekti puhul ühe partii materjali. Tootmistehnoloogia tõttu esinevad erinevate partiide tehnilistes andmetes väikesed, kuid lubatud erinevused.

### **SOOVITUSED**

- Rangelt tuleb järgida seinakatte tootja soovitusi.
- Värsked liimiplekid tuleb kohe eemaldada kattelt noaotsaga, seejärel puhastada niiske ja puhta käsnaga (mitte nühkida).

### **SÄILITAMINE**

18 kuud suletud tehasepakendis temperatuuril +10 °C...+25 °C. Külmaskindel ja taastuv kuni -15 °C. Toote külmumise korral paigutada see köetavasse ruumi +25 °C vähemalt 24–48 tunniks, et saavutada normaalne pealekandmistemperatuur. Enne kasutamist tuleb liimi segada.

## **KULU**

150–250 g/m<sup>2</sup>

## **PAKEND**

Ämber 5 kg ja 10 kg



Tehnilises kirjelduses toodud teave põhineb ettevõtte Bostik katsetulemustel ja kogemustel. See ei asenda tööde tegija professionaalseid teadmisi ja oskusi, kuid tagab toote õigeks kasutamiseks minimaalsed teadmised. Ülaltoodud materjali kasutusjuhiste kõrval tuleb tööde tegemisel juhinduda ka ehitus- ja viimistlustööstuse normatiivdokumentidest. Toote kvaliteedikontroll on tagatud ettevõtte Bostik kvaliteedisüsteemiga. Meil ei ole võimalust kontrollida meie toodete kasutamise protsessi ja tingimusi. Sel põhjusel ei vastuta me mistahes kahjude eest, mis on seotud materjali kasutamistehnoloogia rikkumise või materjali mittesihipärase kasutamisega. Ettevõtte Bostik jätab endale õiguse teha toote tehnilisse kirjeldusse muudatusi ilma ette teatamata.

**Smart Help:**

**127018 Venemaa, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1**

**Tel +7 495 787 31 71**

**E-post [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)**

**[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)**

