

# QUELYD SUPER EXPRESS

## Universaalne tapeediliim

### OMADUSED

- Keskkonnasäästlik: ohutu kasutada lastetoas
- Valmis kahe minutiga ilma klompideta
- Suur tootlus
- Easy Slide suurepäraseks paani seadmiseks ja mustri sobitamiseks
- Läbipaistev pärast kuivamist
- Sisaldab seenevastaseid manuseid ja biotsiide, mis tõkestavad hallituse teket
- Valmissegu võib hoida üle nädala

### KASUTUSALAD

- Paksud, kerged ja rasked tavalised tapeedid
- Pestavad tapeedid
- Ühe- või mitmekihilised reljeeftapeedid
- Värvitavad tapeedid või fliistapeedid
- Kerged vinüültapeedid

### TEHNILISED ANDMED

Värv	Läbipaistev
Tüüp	Modifitseeritud tärgklisel põhinev liim, helvestena
Segu valmistusaeg	2 min
Vastupidavus mikro-organismidele	Väga hea, hallituskindel koostis
Täielik tardumine	u 24–48 tundi
Töötemperatuur	+10 °C kuni +25 °C
Tootlus (pakendi kohta)	6–9 rulli

### TÖÖJUHEND

#### ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Ettevalmistus tuleb teha kehtiva ehitusstandardi kohaselt. Seinad peavad olema veatud, ühtlased, püsivalt kuivad ja puhtad tolmust, rasvast või muust mustusest ja normaalse poorsusega.

#### VÄRVITUD PINNAD

Eemaldage koorunud värv ja tasandage pind lihvplokiga lihvides. Läkiv ja poolläkiv värv ning emailitud pind tuleb liivapaberiga lihvida, et pind muutuks poorseks. Eemaldage lihvimistolm. Loputage hoolikalt.

#### VANA TAPEET JA SEINAKATTEMATERJALID

Eemaldage vana tapeet ja külmaveevärv tapeedieemaldiga. Loputage hoolikalt, et pind oleks korralikult puhas. Seinte paremaks puhastamiseks loputage neid pleegitusaine ja vee lahusega. Väga poorsed pinnad tuleb eeltöödelda lahjendatud tapeediliimiga.

#### LIIMI VALMISTAMINE

- Valage ämbrisse tapeediliigi kohaselt õige kogus puhast vett.
- Segage vett tugevasti pulgaga. Valage ühe paki sisu vette ja segage kiiresti u 30 sekundit. Laske seista kaks minutit ja segage uuesti korralikult. Liim on valmis.

Tapeediliik	Külmaveesegu (liiter)	Rullide arv	Katvus (m <sup>2</sup> )
Kruntimine	11,0		70–90
Kerged tapeedid	8,0	8–9	40–45
Tavalise kaaluga ja rasked tapeedid, pestavad tapeedid, ühevõi kahekihilised reljeeftapeedid, värvitavad tapeedid ja fliistapeedid	7,0	7–8	35–40

### LIIMI PEALEKANDMINE TAPEEDILE

- Mõõtke hoolikalt seina kõrgus. Lisage 5 cm üles ja alla lõplikuks lõikamiseks. Kandke rohkesti liimi ühtlase kihina tapeedi tagaküljele suunaga keskelt servade poole. Kandke eriti hoolikalt liim peale servade juures. Voltige liimitud paani üks osa teise peale, st pange mõlemad otsad keskele. Jälgige, et ääred oleksid ühtlaselt nii, et liim ei kuivaks liiga kiiresti.
- Rulliv tapeet tuleb sirgendamiseks teistpidi rullida.
- Laske paanil seista 5–10 minutit olenevalt tapeedi paksusest ja tootja juhendi kohaselt. Laske kõikidel paanidel kogu tapeetamise ajal seista sama kaua.

### TAPEETIMINE

- Kasutage loodi, et kontrollida, et esimene paan on ideaalselt loodis. Paigaldage esimene paan. Liigutage õrnalt paberit, kuni välisserv on algusjoonega kohakuti. Paigaldage järgmised paanid serv serva vastu või tootja juhendi kohaselt ja õiges järjekorras.
- Kasutage tapeediharja, et hoolikalt tapeet ülevalt alla ning keskelt äärte poole hõõruda nii, et õhumullid pressitakse välja ja võimalikud ebatasased liimipinnad tasandatakse.
- Siluge servad tootja juhendi kohaselt. Üleliigne tapeet lae ja põrandaliistude juures lõigatakse tapeedinoaga. Sirge ääre saamiseks kasutage laia nuga.
- Kuivatage kohe juhuslikud pritsmed puhta niiske käsna.

### PUHASTAMINE PÄRAST PEALEKANDMIST

Tööriistu saab sooja veega lihtsasti puhastada.

### KULU

1 pakend 6–9 rulli kohta

### PAKEND

Pakend 350 g

### SÄILITAMINE

- Hoida kaitstult vee, külmumise ja ebasobivate keskkonnatingimuste eest.
- Avatud toode tuleb kohe sulgeda ja kasutada esimesena.
- Säilivuskuupäev on maksimaalselt 12 kuud tootmisest, eeldusel et järgitakse ülaltoodud säilitustingimusi.

### TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

Teavet tervise- ja ohutusjuhiste, esmaabimeetmete ning pritsmete eemaldamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vt eraldi ohutuskaardilt.

### PAKEND

Kood	Pakend	PCB	Gencode
30000624	0,180 kg	????	????
30000627	0,250 kg	????	????

### BOSTIKU ABILIIN

Tark abi +7 495 787 3171



### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Telefon: (495) 787 31 71 Faks: (495) 787 31 72

E-post: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

TDS Quelyd Super Express LS от 11.2017 г.