

## BOSTIK CR 560

Kiirelt kuivav tasandussegu – kasutamiseks sise- ja välistingimustes

### OMADUSED

- Kasutusvalmis
- Kiirelt tarduv ja kuivav: juba 2-3 tunni möödumisel võib katta keraamiliste plaatidega ja 24 tunni möödumisel parketiga
- Väga hästi töödeldav: lihtne peale kanda ja viimistleda
- Talub eriti hästi suurt punktkoormust
- Ideaalne kaldpindade tegemiseks
- Pealekandmise paksus: 5–60 mm

### KASUTUSKOHAD

BOSTIK CR560 on kohe kasutusvalmis segu väga heade tardumis- ja kuivamisomadustega. Sobib tsemendist ja ujuvate tasanduskihtide tegemiseks enne keraamiliste plaatide, PVC-katete, linoleumi, vaipkatete ja parkettpõrandate paigaldamist. Sobib kaldpindade tegemiseks.

BOSTIK CR560 sobib 5–60 mm paksuse tasanduskihi tegemiseks. Võib kanda betoonpõrandale, tsemendist aluspinnale, taribetonile, olemasolevatele põrandaplaatidele. Võib kasutada koos põrandaküttega.

Ühilduvad põrandakattematerjalid

- Keraamilised plaadid ja parketi võib paigaldada otse tasanduskihile.
- Vaipkatte, plastist põrandakattematerjali, kummi,
- linoleumi võib paigaldada pärast isetasanduva segu paigaldamist aluskihile.
- Tööstuslikud põrandakatted, värvid.

### TEHNILISED ANDMED

Konsistents	Pulber
Värvus	Hall
Töötemperatuur	Eelistatavalt vahemikus +8 °C...+25 °C. Mitte alla +5 °C ega üle +30 °C
Segu vahekord	2,2–2,4 liitrit vett 25 kg koti kohta
Valmissegude säilivusaeg	20 minutit temperatuuril +20 °C
Survetugevus	7 päeva möödumisel > 25 MPa; 28 päeva möödumisel > 40 MPa
Kuiv katmiseks*	2–3 tunni möödumisel keraamiliste plaatidega Umbes 6 tunni möödumisel isetasanduvate segudega Umbes 12 möödumisel värvi ja tööstuslike põrandakatetega 24 tunni möödumisel parketiga
Käimiskõlblik	1–1,5 tunni möödumisel
Sobib kasutamiseks põrandakütte olemasolu korral	Jah

\*Oleneb temperatuurist ja paksusest

## TÖÖJUHISED

### ETTEVALMISTUS

Aluspõrand peab olema tugev, kuiv (niiskussisaldus ei tohi suureneeda); piisava tõmbe- ja survetugevusega; ei tohi olla tsemendipiima, pragusid ega struktuurseid kahjustusi; puhas tolmust, rasvast, tardainetest, hermeetikutest ja muudest saasteainetest, mis võiksid takistada korralikku nakkumist. Kõik suuremad augud tuleb täita tootega RENO QUICK. Kõvad, tugevad ja veekindlad liimijägid tuleb eemaldada mehaaniliselt nii palju kui võimalik.

### KASUTAMINE

Võtke umbes 2,2–2,4 liitrit vett 25 kg koti kohta. Segage BOSTIK CR560 veega betoonisegistis või -segamisautos 2–3 minutit. Kuna segu kipub kiirelt kõvenema, siis töö katkestamisel tuleb segisti, pump ja voolikud kohe tühendada ning puhastada. Kandke segu aluspõrandale, tihendage ja silendage kuni soovitud paksuse ja pinnaviimistluse saavutamiseni. Hüdrauliliste sideainete suhe: 350 kg/m<sup>3</sup>.

Veenduge, et pinna-, liikumis- ja paisumisvuugid oleksid tehtud professionaalselt. Vuugid tuleb selgelt tähistada, et pärast pealispinna kõvenemist (24 tunni möödumisel) oleks võimalik saega lõigata.

**Tsmentkatted siduval mördil (paksus 5–60 mm väga suur koormust taluvaltel aladel)** Siduva mördi tegemiseks võtke kaks osa kvaliteetset tsemendipulbrit ning üks osa segu, mis koosneb ühest osast tootest LATEX 400 ja ühest osast veest. Kandke siduv mört eelneisutatud aluspinnale ja kandke kiirelt tarduv tasandusegu märjale pinnale.

**Tsmentkatted siduval mördil (paksus 5–30 mm tiheda liiklusega aladel)**

Kandke krunt UNIDUR N pinnale 150 g/m<sup>2</sup>. Oodake 30 minutit, kuni krunt kuivab. Kandke pinnale BOSTIK CR560 tasandusegu.

**Tasanduskihid eraldaval membraani-/isolatsioonikihil (paksusega 40–60 mm rasket koormust taluvaltel aladel)**

Pange eraldav membraan aluspõrandale (nt polüetüleenist isolatsioon minimaalse paksusega 150 µm) kooskõlas

ehitusmäärustega. Pange isolatsioonimaterjal (näiteks polüstüreenvaht) ümber kogu ala ja sammaste, et eraldada seinad tasanduskihist. Töö katkestamisel (kauemaks kui 30 minutit) paigaldage terasvardad, mille pikkus on 30 cm ja läbimõõt 6 mm, 30 cm vahega (lõigatud risti aluspinnaga). See tagab siduvalle mördile varem valatud materjali ja värskelt valatud materjali segunemise.

**Ujuvad tasanduskihid (paksusega 40–60 mm suure koormusega aladel)** Paigaldage aluspinnale isolatsioonikiht, et tagada vastavus ehitusmäärustele.

### MÄRKUSED

- Kui ilm on soe, kasutage krunti või siduvat mörti, et vältida liiga kiiret kuivamist.
- Ärge lisage vett, kui segu on hakanud tarduma.
- Ärge segage toodet BOSTIK CR560 teiste tsemendipulbrite ega liivaga.
- Ärge lisage liiga palju vett, sest muud muutuvad mördi omadused.
- Vältige liiga kiiret kuivamist, näiteks otsese päikesevalguse, tuuletõmbuse või kõrge sisetemperatuuri tõttu. Ja vastupidi, halb ventilatsioon ja madalad temperatuurid pikendavad oluliselt kuivamisega.
- Ärge paigaldage põrandakatet enne, kui segu on täielikult kuivanud.
- Ärge kasutage mureneval, deformeerunud, püsivalt märjal aluspinnal ega välistingimustes aluspinnal, millel puudub viimistlus.

### KULU

Umbes 2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm paksuse kohta

### LADUSTAMINE

Kuni kuus kuud avamata originaalpakendis kuivades tingimustes.

### TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

**TÄHTIS!** Enne toote BOSTIK CR560 kasutamist peab kasutaja toote ohutuskaardi hoolikalt läbi lugema. Ärge hingake tolmu sisse, VÄLTIGE pulbri, esmajoones veega segatud pulbri nahale ja silma sattumist.

Märjalt tugevalt leeliseline ning võib põhjustada raskeid silmakahjustusi ja allergilist reaktsiooni,

mille tagajärjel võivad tekkida nahaprobleemid. Lisateavet vt ohutuskaardilt veebilehel [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), aga me võime saata koopia ka faksiga.

Kasutussoovitused põhinevad üldlevinud standarditel, mida tuleb kindlasti järgida. Kui kasutate toodet esimest korda või kui materjali, koha või keskkonna omadused on erilised, soovitame toodet enne proovida. Soovitame järgida andmelehel toodud ettevaatusabinõusid.

## PAKEND

Kood	Pakend	Kogus/alusel	Triipkood
30604234	Kott 25 kg	48	3549212470791

## BOSTIKU KUUMLIIN

Tark abi +7 495 787 3171



### **Bostik LLC**

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Telefon 495 787 3171

Faks 495 787 3172

E-post [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

**[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)**