



MSP 106 INVISIBLE

MS läbipaistev polümeermaterjal.

Kollagejad ja liigesed.

Eelised

- Pärast kuivatamist täiuslikult läbipaistev.
- Ärge kollane.
- 2 ühikut ja kollaaži.
- Võimas esialgne kinnitus (60 kg / cm²).
- järgib niiskust või blokeeritud aluspindu.
- ilma lahustita ilma isotsüanaadita;
- Väga väike LOÜ heide: klass A +.

TOODE KASUTAMINE

Ultrapolvalentne MS polümeerhülber enamiku ehitusmaterjalide ühendamiseks ja sulgemiseks. läbipaistvad elemendid ise või mis tahes muul alusel: alumiinium, roostevaba teras, galvaniseeritud teras, tsink, vask, messing, metall, klaas, peegel, polüester (GRP), puit, telliskivi, betoon Niiske või blokeeritud substraadid.

Siseruumides kasutamiseks.

TEHNILISED KARAKTERISTIKUD

Värv: läbipaistev.

Naha moodustamise aeg: 20 minutit

Tolmuvaba aeg: 50 minutit

Polümerisatsiooni kiirus: 3 mm 24 tunni jooksul

Shore'i kõvadus A: 35

Pausi pikenemine: > 150%

Kasutustemperatuur: vahemikus + 5 ° C kuni + 35 ° C

Töötemperatuur: -40 ... + 100 ° C

TAOTLUS

TOETUS

Tugev, puhtad, tolmuwab, rasvatustatud, mittepurustavad aluspinnad, mis vastavad DTU-dele ja kehtivatele professionaalsetele eeskirjadele, jäetakse ilma praimerita.

Praimeri kasutamine on soovitatav rasketes rakendustingimustes (temperatuur, niiskus):

PRIMER M: blokeeritud meediumile.

PRIMER P: poorsete põhimike jaoks.

Kandke käsitsi või pneumaatilise pihustiga.

VEEKINDLAKS TEGEMINE

Ühtlase tihendi ekstrudeerimine. Pärast ekstrudeerimist pingutage ja siledake 10-minutilise tihendi räbu.

COLLAGE

Sõltuvalt liimitavatest elementidest kandke nõõrid või padjad: vajutage ja lasege polümeriseerida. Ärge käskige komplekti järgmise 24 tunni jooksul.

PUHASTAMINE

- Värske toode: puhastuslapid või AK lahusti.
- Kuiv toode: kraapides.

TARBIMINE

Umbes 12 m 5 mm läbimõõduga nõõrist

SÄILITAMINE

12 kuud suletud originaalpakendis, mis hoitakse kuivas kohas vahemikus + 5 ° C kuni + 25 ° C.

TURVALISUS

Lisateabe saamiseks tutvuge veebisaidil www.quick-fds.com oleva ohutuskaardiga või paluge meil saada koopia faksi teel.

Rakendamissoovitustega määratakse kasutamiststandardeid. Neid tuleb kinni pidada, kuid mitte katkestada eelneva testimisega, eriti esmakasutuse ja / või toetuse, saidi või keskkonna eriliste piirangute korral. Kasutage ettevaatusabinõusid meie ohutuskaartidel.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

KONDITSIONEERIMINE

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
306015 22	290 ml kassett	12	3549212465 087
30603459	Karbis on 60 kolbam- pulli 290 ml	1	3549212468 507
30609585	24 kolbam- pulliga pappkarbis 290 ml	1	3549212476 588

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

