



MSP 107

Hermeetik, isegi niiske kandega.

MS Polymer tehnoloogia. Multi materjalid, mitme pinnaga.

EELISED

- Ei sisalda lahusteid ega isotsüanaate.
- Väga hea vastupidavus ilmastiku ja UV-kiirgusele.
- Ärge sööge metalli.
- Suurepärase nakkumine ka niiskele aluspinnale (küllastumatu ja mitte-dripping).
- Taastab oma esialgsed omadused pärast kokkutõmbumist või pikenemist.
- Ühildub enamiku värvidega
- saab pärast täielikku polümeerisatsiooni värvida.

TOODE KASUTAMINE

Kollaažid:

- elementide paindlik sidumine, mis võivad olla tingitud vibratsioonist või šokist;
- Plaatide, põrandaliistude, erinevate dekoratiiv-elementide kollaaž.
- torude kolleegium ja torud.

Veekindlus:

- paisumisvuugid, betoonplaatide, rõdude jms detailid
- põrandakate aknalaua all.
- Müürikivi, vaheseinad, puit ja metallraamid, paadid, haagiselamud, kere.
- Verandade, kasvuhoonete tihendamine.

TEHNILISED KARAKTERISTIKUD

- Naha moodustamise aeg: 20 minutit
- Tolmuvaba aeg: umbes 50 minutit
- Rakenduse temperatuur: + 5 kuni + 35 ° C
- Töötemperatuur: -40 ... + 100 ° C

Etendused:

- Polümeerisatsiooni kiirus: 3 mm 24 tunni jooksul
- Shore'i kõvadus A: 55
- pausi pikenemine: > 200%

VALMISTAMINE

VEEKINDLAKS TEGEMINE

Paigaldamine ekstrusiooniga, vajadusel ühenduse põhjaga (liigendi sügavus piiratakse 2/3 selle laiussega).

Pärast ekstrusiooni pingutage ja tõmmake 10-minuti pikkune räbu kokku veepehmenega loputusega. Selleks, et säilitada hea nakkumine, vältige seda hermeetiku ja kontaktpindade vahel.

COLLAGE

Pärast ühte elementi nööride ekstrusiooni koondatakse kohe, jälgides liimi nööride purustamist. Ärge kasutage komplekti ega laske järgmisel 24 tunni jooksul seostada.

PUHASTAMINE

- Värsked plekid: puhastuslapid või SOLVENT AK.
- Kuivad laigud: kriimustades.

KONSAMATSIOON

290 ml kolbampulliga saavutatavate lineaarsete meetrite teoreetiline arv:

- laius 6 mm ja ühine sügavus 5 mm: 9,60
- ühise laius 8 mm ja ühine sügavus 8 mm: 4,50

SÄILITAMINE

18 kuud suletud originaalpakendis, mis on hoiatud kuivas ruumis vahemikus + 5 ° C kuni + 30 ° C

TURVALISUS

Lisateabe saamiseks tutvuge veebisaidil www.quick-fds.com oleva ohutuskaardiga või paluge meil saada koopia faksi teel.

Rakendamissoovitustega määratakse kasutamistandarddeid. Neid tuleb kinni pidada, kuid mitte katkestada eelneva testimisega, eriti esmakasutuse ja / või toetuse, saidi või keskkonna eriliste piirangute korral. Kasutage ettevaatusabinõusid meie ohutuskaartidel.

KONDISIIONEERIMINE

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
30114280	Valge - 290 ml kassett	12	3549210031 260
30139561	Must - auto-	12	3549210031 307

	puudutus 290 ml		
30131383	Grey - Car-touch 290 ml	12	3549210031 291
30130015	Pruun - autokuuputus 290 ml	12	3549210031 314
30607715	Valge - karbis on 60 kolletrit 290 ml kohta	1	3549212475 406
30607716	Grey - karbis on 60 kolbampulli 290 ml	1	3549212475 413
30609590	Valge - 24 kolbampulliga pappkarbis 290 ml	1	3549212476 595
30609687	Grey - 24 kolbampullist 290 ml pakendis	1	3549212476 939

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru