



# NEO 220

**Neopreenmastiks eri otstarbeks: paigaldamine, liigesed, kaunistamine.**

## TOOTEKIRJELDUS

Põrandaliistude, vormimise (puit, PVC), nahaplaatide, ukse- ja aknaraamide, paneelide, samm-rullide, aknalauadena, dekoratiivsete elementide jaoks mõeldud universaalne kinnitusmastiks.

- Põrandaliistude, plaadistuste, latid, polüuretaani talad, keraamilised plaadid, dekoratiivpaneelid ja katuseluukide kinnitamine kõigile kõige tavalisematele alusmaterjalidele.
- ei sobi vahtpolüstüreeni ja peeglite liimimiseks.

## Eelised

- Kleepuv mastiks kiirete seadistustega.
- Suurepärase rebenemine.
- Mitmeotstarbeline (va polüstüreen).
- Selle mastiksiga saab kompenseerida väikesi maapinnalähedusi.
- kõrge kuumakindlus: + 110-130 ° C
- Silmust saab värvida.
- Kasutatav sisemiste tööde jaoks

## TÖÖJUHEND

Kasutamiseks valmis.

### FONDID

Peab olema tugev, puuduv, puuduv (mitte lahtis), ilma rasvade või rasvavade plekideta. Värvipinnad pestakse pesuvahendiga ja seejärel veega ning veenduge, et need oleksid põhjaga hästi hooldatud.

Metallid tuleb puhastada rooste ja määrdeainetest.

### TAOTLUS

Spot või lineaarne rakendamine käsitsi või pneumaatilise püstoliga.

Kergekaalulised materjalid: libisemiskindlate materjalide tagaküljele asetatakse umbes 15 cm pikkuste vahedega mastiksid. Kandke soovitud kohale, tugevalt vajutades, sidur on hetkeline, kuid mööblit saab veel 4-5 minuti jooksul pärast mastiksit liimitud pinnale kanda.

Rasket ained või fikseeritud aluste (nt metalli) liimimine: sama kasutusviisi, kuid pärast liimitud materjali paigaldamist nihutatakse see uuesti nii, et osa liim on aluspinnal. Laske lahustitel aurustuda - 5-10 minutit. Jällegi kinnita õigele kohale, tugevalt vajutades, haaramine toimub koheselt.

Mõlemal juhul toimub lõplik seade pärast 24-48 tundi.

### MÄRKUSED TAOTLUSE KOHTA

Niiskes ja külmas keskkonnas võib lahustite evaporeerimine provotseerida liimi pinnale märgatava kihi moodustumist (tihendamine): sellisel juhul ei teki liimimist. Püüa vältida töö sellistes tingimustes. Ärge kasutage temperatuuril alla 12 ° C.

Ärge kasutage liimimise materjalina polüstüreeni (vahustatud või pressitud).

Töötage ruumis, kus pole tolmu

## OHUTUS

Spetsiaalseid ohutusmeetmeid ei nõuta. Lisa-teabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.

## PUHASTAMINE

Enne kuivamist: puhastuslapiga või AK lahustiga.

Pärast kuivamist: mehaaniline kraapimine.

## TARBIMINE

10 meetri läbimõõduga meetrit riba läbimõõduga 5 mm.

## SÄILITAMINE

18 kuud tehase pitseeritud pakendis temperatuuril + 5-30 ° C. Kaitsta külma eest.

• Rakendustemperatuur: + 10-30 ° C

\* Andmed põhinevad temperatuuril 23 ° C, suhtelisel niiskusel 55% ja hoitakse standardsete absorbentide omadustega aluspindadel

Vastutusest loobumine: meie poolt esitatud tehnilised andmed ja meie juhised on soovitusel, mis põhinevad mitmel testil ja meie kogemustel. Need on mõeldud selleks, et aidata kasutajal leida kõige sobivamat töömeetodit ja saada parimaid võimalikke tulemusi. Kuna kasutajate töötingimused ei kuulu meie kontrolli alla, ei saa me vastu võtta toote poolt saadud tulemusi.

## PAKENDAMINE

Code	Packaging	Products per pallet	GENCOD
30600250	Cartridge 280 mL	12	3549212463373

## TEHNILISED ANDMED

- Värv: kollakas-beež.
- Leekpunkt (standard nf: t60.103): <0 ° C
- Väga tuleohtlik.
- Gumminguaeg: 2-4 minutit \*
- Hoidmine pärast taotluse esitamist:
  - ühepoolne mõõtmine: umbes 15 minutit
  - kahepoolne mõõtmine: ligikaudu 20 minutit
- Lõplik seade: 24-48 tundi \*

### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

