

XTREM'PLUS

MÜÜRITÖÖD/VÄRVIMINE



Universaalne kaks ühes hermeetik: tihendamine ja liimimine

Mürgis SNJF fassaad

Sise-/välitööd

OTSTARVE

Mitmeotstarbeline hübriidhermeetik tavapärastele ehitiste tihendus- ja liimimistödele. Täidab samu funktsioone mis tavaline polüuretaanhermeetik, aga ei sisalda lahusteid ega isotsüanaati.

- **Mitmesugused liimimised:** soklid, astmeservad, liistud, paneelid, katusekivid...
 - Nakkub kõikide materjalidega (ja võimaldab liimida omavahel ka mittepöorseid materjale): betoon, müüritised, puit, telliskivi, katusekivi, klaas, metall, keraamika, epoksiid, polüester...
 - Sees/Väljas.
- **Hermeetilisus:** paisumis- ja jaotusvuugid, müüritiste tihendamine, vaheseinad, puidust detailid.

EELISED

- Erinevad materjalid, erinevad alused.
- Nakkub niiskete aluspindadega.
- Võib üle värvida.
- Hea ekstrusioon.
- Mürgis SNJF fassaad, klass 25E.
- Universaalne: tihendamine ja liimimine.
- Hübriidtehnoloogia: ei sisalda lahustit ega isotsüanaati.
- Väga hea vastupidavus ajale ja vibratsioonitaluvus, ilmastiku- ja UV-kindlus.

TEHNILISED NÄITAJAD

- Värvid: valge
- Kelme moodustumine: 45 min / kaitsta tolmu eest: 50 min
- Polümeriseerumiskiirus: umbes 3 mm / 24 h
- Shore'i kõvadus A: 50
- Katkevenivus: > 250%
- Paigaldustemperatuur: 5 °C...40 °C
- Kasutustemperatuur: -40 °C...100 °C

PAIGALDAMINE

Alused peavad olema terved, puhtad, tolmust ja rasvast puhastatud, mitte murenevad ning vastama DTU-le ja kehtivatele ametieeskirjadele.

Kanda peale manuaalse või pneumaatilise püstoli abil, ühtlase survega.

- **Liimimine:** kanda ribade või täppidena kinnitatavale elemendile, vajutada ja lasta polümeriseeruda.

Koostet ei tohi järgneva 24 tunni jooksul kasutada.

- **Hermeetilisus:** tihendamiseks kanda hermeetik peale ühtlaselt, vajaduse korral tihendi põhjale (tihendi sügavus ei tohi olla üle 2/3 selle laiuselt), seejärel siluda seebivette kastetud spaatliga.

PUHASTAMINE

Värske toode: niiskete puhastusrätikutega või AK-lahustiga.

Kuiv toode: kraapides.

KULU

Umbes 10 m pikkune 5 mm läbimõõduga riba.

6 m pikkune riba läbimõõduga 10 × 5 mm.

SÄILITAMINE

12 kuud originaalpakendis kuivas ja mõõdukas keskkonnas külmumise eest kaitstuna temperatuuril 5 °C...25 °C.

PAKEND

Kood	UC	PCB	GENCOD
30114310	Valge – padrun, 290 ml	12	3549210031239

Põhjalikumat teavet leiata ohutuskaardilt aadressil www.quick-fds.com, samuti võime ohutuskaardi teile faksi teel saata.

Kasutamise seotud ettevaatusabinõud määratakse keskmiste kasutusstandardite kohaselt. Ettevaatusabinõudest kinnipidamine on kohustuslik, aga need ei vabasta kohustusest tooteid enne järele proovida, eriti esimesel kasutuskorral ja/või aluspinna, töökoha või keskkonnaga seotud piirangute korral. Ettevaatusabinõud leiata meie ohutuskaartidelt.

