



SILICONE WETROOM

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-09-14

TUO 'TEKUNVAUS

Homesuojattu, 1 -komponenttinen, etikkahappoperustainen silikonisaumamassa. Nopeasti kovettuva, elastinen ja erittäin hyvä vanhenemisen kesto. Tuote on homesuojakäsitelty. Hus AMA 83 ryhmä 58.

KÄTTÖALUE

Kylpy- ja suihkuhuoneissa, keittiöissä ja muissa kosteissa tiloissa, joissa saattaa kehittyä hometta, tapahtuvaan tiivistämiseen ja saumaukseen. Bostik Kylpyhuone 2650 tarttuu posliiniin, lasiin, emaloituihin ja lasitettuihin pintoihin, ruostumattomaan teräkseen, eloksoituun alumiiniin, polyesteriin, akryyliin jne.

TYÖOHJE

[iplus FieldValue='Instruction for use'/]

TYÖSUOJELU

Kovettumattomasta massasta haihtuu etikkahappoa, minkä vuoksi tulee noudattaa tiettyä varovaisuutta: 1.Kovettumaton massa ei saa joutua silmiin esim. käsien kautta. Mikäli vahinko on jo tapahtunut silmiä pitää huuhdella n.15min ajan. 2.Vältettävä välitöntä, pitkäaikaista ihokosketusta kovettumattoman tuotteen kanssa. (saattaa ärsyttää) 3.Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdosta, haihtuva etikkahappo ärsyttää silmiä. 4.Estettävä lasten pääseminen kosketuksiin kovettumattoman sauman ja massan kanssa.Kovettunut massa on myrkytön ja täysin etikkahapoton.Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Materiaalityyppi	Silikonikumi
Koostumus	Pehmeä, tiksotrooppinen massa
Kovettumistapa	Etikkahappo
Tiheys	N. 1,02
Työlämpötila	-20...+ 40° C, ei huurteisille pinnoille
Tulenarkuus	Tuote ei ole tulenarkaa
Varastointi	Yksi vuosi avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä.
Ominaisuudet levittämisen jälkeen	
Kimmoisuus	N. 0,4 N / mm 100 % venytys (ISO 8339)
Lämmönkesto	-50...+150° C, lyhyitä aikoja + 200° C
Vanhenemisen kesto	Kestää erittäin hyvin ilmastollisia vaikutuksia, myös UV-säteilyä ja otsonia
Kemikaalioiden kesto	Kestää erittäin hyvin useimpia kemikaaleja Täyttää hometestienormit: ISO-846/1978 A- ja B- menetelmä
Maalattavuus	Ei voi maalata
Tarttumaton pinta	N. 15 min. kuluttua, työstöaika n.6-8 min.
Kovettuminen	1-2 mm / vrk riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta, N. 20° Shore A
Liikkeenkesto	± 25 % alkuperäisestä saumanleveydestä

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

