



KOSTEUSSULKU 2000K

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

TUO 'TEKUNVAUS

Polymeridispersio-pohjainen kosteussulku pintojen pohjakäsittelyyn märkätiloissa ennen vedeneristemassojen levittämistä ja keraamisten materiaalien asentamista. VTT:n testaama vedeneristysjärjestelmä,sertifikaatti nro C119/00.

KÄTTÖALUE

Kosteussulku 2000 K on osa Bostikin Vedeneristysjärjestelmä Membranea ja voidaan käyttää vaihtoehtoisesti Bostik Kosteussulku 6030:n sijasta. Kosteussulku 2000 K soveltuu käytettäväksi alustoille, jotka ovat päällystettävissä keraamisilla materiaaleilla.

TYÖOHJE

Alustan pitää olla pölytön, puhdas, öljytön, vahaton jne. Sekoita massaa ennen levittämistä. Huokoisille betoni- tai tasoitealustoille Kosteussulku 2000 K levitetään ensin 1:1 vedellä laimennettuna tartunnan varmistamiseksi. minkä jälkeen levitetään toinen kerros laimentamattomana. Telaa Kosteussulku 2000 K alustaan lyhytnukkaisella telalla. Menekki 100 g/ m². Kuivumisaika huokoisilla alustoilla normaalissa huoneenlämmössä on 15-30 min. Toista käsittely tarvittaessa niin, että kokonaismenekki on ohjeiden mukainen. Kosteussulun pitää olla täysin kuivunut ennen vedeneristemassan levittämistä.


TYÖSUOJELU

Tuotetta ei luokitella voimassaolevien lakien eikä asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Materiaalityyppi	Polymeridispersio
Liutainaine	Vesi
Koostumus	Paksujuoksuinen
Väri	Lila
Tiheys	1,24 kg/l
Varastointi	6 kk avaamattomassa pakkauksessa +20°C:een lämpötilassa. Pakkauksessa tuotteen valmistusajankohta muodossa vuosi-viikko.
Kuivumisaika	15-30 min. riippuen alustan imevyydestä, lämpötilasta ja tilan kosteudesta
Menekki	100 g/ m ² , 1 l / n. 12 m ²
Tulenarkuus	Tuote ei ole tulenarkaa
Työvälineet	Lyhytynukkainen tela tai pensseli
Työlämpötila	Ei saa alittaa +15°C
Puhdistus	Tuore tuote: Työvälineet ja kädet puhdistetaan välittömästi vedellä

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

