PARKETT BASIC

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

TUO´TEKUVAUS

MS-polymeeripohjainen parkettiliima. Ei sisällä helposti haihtuvia liuottimia tai isosyanaatteja. Liima kovettuu reagoimalla ilman tai lattiamateriaalin kosteuden kanssa. Täyttää EMICODE tason EC1 vaatimukset.

KÄTTÖALUE

Erityyppisten, käsittelemättömien ja käsiteltyjen parkettien täysliimaukseen. Liimaa esimerkiksi lamelli- ja massiiviparkettia sekä mosaiikkiparkettia betoniin, tasoitettuihin pintoihin, puukuitu- ja lastulevylevyihin, kumikorkkiin jne. Huom! Liimausta ei voi tehdä alustaan, jossa voi olla siirtyvää kosteutta.

TYÖOHJE

Noudata parketinvalmistajan ohjeita. Alla oleva on vain täydentävää tietoa itse liimauksesta Valmistelut Noudata parketinvalmistajan ohjeita lattiamateriaalin ilmastoinnista ja asentamisesta. Yleensä ilmastoituminen tapahtuu noin 8 päivässä, kun suhteellinen kosteus on 35 ☐ 65 % RF ja lämpötila +18 ☐ 22 ºC. Alustan on oltava suora, puhdas ja tasainen. Suoruuden on yleensä oltava ±3 mm 2 metrillä, lamelliparketti ja pitkä lautaparketti vaativat suoremman alustan kuin esim. mosaiikkiparketti. Betonialustan on oltava teräshiottu tai tasoitettu, ja alustan vetolujuuden on oltava vähintään 1,5 MPa. Noudata parketinvalmistajan ohjeita. Lamelliparkettia voi yleensä liimata enintään 20 x 50 m ilman liikuntasaumaa. Huoneen on oltava yleensä muutoin valmis, ennen kuin lattiapinnoite asennetaan. Ilmankosteuden ja lämpötilan tulee olla tilassa myöhemmin käytettävällä tasolla. Liimaus Levitä liima alustaan hammastetulla lastalla, jonka annostus on n. 2 m²/litra. Liimaa tulee levittää enintään 20 minuutin työskentelyä varten. Asenna lattiamateriaali märän liiman päälle ja paina pinnoite kiinni. Tarkasta, että liima on koko alueella märkää. Parkett Basic -liimalla voidaan myös liimata puulattioita betonialustaan, joilla joko on tai ei ole tasoitemassakerrosta, kun suhteellinen kosteus on suurempi kuin 65 %. Betonipohjan suhteellinen kosteus saa olla enintään 85 %. Liima levitetään liimalastalla, jonka annostus on 1 m²/litra ja joka tuottaa täysin peittävän liimakalvon alustalle. Puulattiaa ei saa missään olosuhteissa liimata alustaan, josta nousee kosteutta. Jälkikäsittely Parkettilattiaa voi kuormittaa ja pintakäsitellä aikaisintaan 2 vuorokauden kuluttua.

TYÖSUOJELU

Voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Materiaalityyppi	Silaaniterminoitu polyoli
Koostumus	Tiksotrooppinen joustava massa
Kovettuminen	Kovettuu ilman ja materiaalin kosteuden avulla
Väri	Beige
Kuiva-ainepitoisuus	100 %
Säilytysaika	6 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Tiheys	1,6 g/cm³
Levitysväline	Hammaslasta
Liiman riittoisuus	RF maks. 65 %: 2 m²/l
.	RF 65 % ☐ maks. 85 %: 0,8-1,0 m²/l
Puhdistaminen	Työkalut puhdistetaan Bostikin Liimapesulla. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti.
Syttyvyys	Ei syty
Ominaisuudet levittämisen jälkeen	
Väri	Beige
Kovettumisaika	1-4 vuorokautta
Lämpötilankestävyys	-30 ☐ +80 ºC. Hetkellisesti 90 ºC
Kosteudenkestävyys	Kuivuneen liimasauman kosteudenkestävyys on erittäin hyvä.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.