



1025 SUPERFLOW

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2020-04-03

TUOTEKUVAUS

1025 SUPERFLOW on ohuiden kerrosten nopeasti kuivuva hienotasoite, ja soveltuu erityisen hyvin matolla päällystettävien alustojen tasoitukseen.

KÄTTÖALUE

1025 Superflow on itsestään levittyvä lattiatasoite kovalle alustoille jotka tullaan päällystämään lattianpäällystemateriaalilla. Superflow takaa tasaisen ja sileän pinnan ja on tarkoitettu asuntoihin ja toimistoihin. Jos tuotetta käytetään muun alustan tasoittamiseen, ota yhteyttä Bostik Oy:hyn.

TYÖOHJE


Alusta: Alusta pitää puhdistaa liasta, pölystä, maalista, liimajäänteistä, öljystä, rasvasta, vahasta jne. Heikosti kiinni oleva pintakerros poistetaan mekaanisesti. Alustan lämpötilan tulee olla +10°C...+25°C. Esikäsitely: Huokoinen alusta pitää aina esikäsitellä Bostik Primer 6000:lla tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen estämiseksi. Ei-huokoisalle alustalle käytetään Ardagrund Xpress -primeriä. Sekoitus: Sekoita 25 kg:a 5,8:litraan vettä. Sekoita voimakkaasti joko sekoituskoneella tai poravispilällä kunnes massa on tasaista. Odota 2-3 min. ja sekoita uudelleen. Veden lämpötilan tulee olla +5°C +20°C. Älä käytä liian lämmintä vettä, sillä se nopeuttaa kuivumista ja saattaa aiheuttaa halkeamia. Massan lämpötilan tulee olla +10°C .+20°C välillä. Levitys: Massa kaadetaan alustalle sopivan levyisinä kaistoina, jolloin se leviää itsestään tasaiseksi kerrokseksi. Tasoitteen pinnan viimeistelyssä voidaan käyttää sileää tai hammastettua teräslastaa tai piikkitelaa. Sekoitettu massa tulee levittää 20 minuutin kuluessa. Käyttöaikaan vaikuttaa lämpötila, alustan kosteus sekä huokoisuus. HUOM! Pinta on suojattava auringonpaisteelta, liian korkealta lämpötilalta, voimakkaalta tuuletukselta ja muilta tekijöiltä jotka saattavat edesauttaa liian nopeaa kuivumista.

TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta. Tuote ei sisällä kaseiinia.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Sideaine	Erikoisementti
Täytemateriaali	Luonnonhiekkä, enintään 0,25mm
Kerros-paksuus	2-10mm
Käyttöaika	noin 20 minuuttia
Kuljettavissa	noin 3 tuntia riippuen lämpötilasta (väh. +18°C)
Pinnoitettavuus	Noin 1 vrk/ 10mm tai kun suhteellinen kosteus alittaa kyseessä olevalle päällysteelle sallitun arvon
Menekki	1,60 kg /m ² ja mm
Vesimäärä	5,8 litraa / 25 kg tuotetta
Leviävyys (SS923519)	155-170 mm (50x22 mm mitasylinteri)
Taivutusvetolujuusluokka	F8
Tarttuvuus	>1,5MPa
Pinnan vetolujuus	yli 2,0 MPa
Konttorituolin pyöräkuorman kesto	RWFC 450N
Kutistuvuus	<0,5 0/00
Palotekniset ominaisuudet (EN 13501-1)	A2fl-S1
Työvälineiden puhdistus	Välittömästi vedellä
Pakkauskoot	25 kg säkki
Varastointi	6 kk avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

