



STARTAC COMBI

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2020-11-03

TUOTEKUVAUS

StarTac Combi on liuotinaineeton, matalapäästöinen dispersioliima, jolla on erinoimaiset märkä- ja tarraliimausominaisuudet sekä hyvä asennustarttuvuus ja nopea pitolujuuden kasvu. Helppo levittää liimakammalla tai telalla. Täyttää EC1 vaatimustason, EMICODE. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1.

KÄTTÖALUE

Lattiamateriaalit: Taustaisten ja taustattomien PVC mattojen ja levyjen, polyolefinin, tekstiilimattojen sekä vaahkotaustaisten ja taustattomien linoleumi mattojen liimaukseen. Linoleumimattojen, joissa ei ole vaahkotaustaa, liimaukseen suositellaan käytettäväksi Bostik Startac Lino Linoleumiliimaa. Seinämateriaalit: Taustaisten ja taustattomien vinyyliattojen, joissa on vähintään 0,6 mm PVC-kerros, liimaukseen.

TYÖOHJE

Noudata ensisijaisesti materiaalivalmistajan ohjeita. Alla olevat ovat ainoastaan täydentäviä ohjeita itse liimausta varten. Valmistelut Alustan on oltava puhdas, sileä ja pölytön. Vanhat liiman- tai maalinjäänteet on poistettava. Mahdolliset epätasaisuudet tasoitetaan alustalle sopivalla Bostik Lattiatasoitteella. Liimattaessa betonialustalle kosteus ei saa ylittää AMA Hus annettuja ohjearvoja. Liiman, päällysteen ja alustan pitää olla lämpötilaltaan väh. +15°C. Alustan suhteellinen kosteus (SK) ei saa ylittää 85%. LIIMAAMINEN LATTIAAN Märkäliimaus Liimaaminen imeville alustoille, betonille, tasoitteelle ja lastulevyille. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima lattiaan hammastetulla lastalla. Liimaraidan korkeuden pitää olla 2-3 mm. 3. Asenna matto suoraan märkään liimaan. Haluttaessa voimakkaampaa välitöntä asennustarttuvuutta voidaan asennusaikaa pidentää n. 20-30 minuuttia. 4. Hierrä matto huolellisesti liimaan ja purista pois mahdolliset ilmakuplat. Parhaan tuloksen saamiseksi, käytä mattotelaa. 5. Tarkista että liima kostuttaa maton taustan hyvin. Tarraliimaus Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan pinta tasoitettavaksi 2-3 mm kerroksella tarkoitukseen soveltuvaa lattiatasoitetta. Anna tasoitekerroksen kuivua kokonaan. Liimaus voidaan tämän jälkeen suorittaa märkäliimaus- ohjeitten mukaisesti. Tiiviin päällysteen liimaus ei-imevälle alustalle (tarraliimaus) 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima alustalle hammastetulla lastalla (mikäli pinnoite on erityisen arka epätasaisuuksille, pitää hienohampaista lastaa käyttää). 3. Anna liiman kuivua kunnes se ei enää kostuta sormeaa siihen kevyesti koskettaessa. Odotusaika n.30-60 min. 4. Vaihtoehtoisesti: Aseta matto märälle liimalle, ja vedä se sen jälkeen ylös ja anna kuivua n. 20-30 minuuttia. 5. HUOM! Tarraliimattaessa on tärkeää että pinnoite hierotaan tarkasti kiinni, jotta saadaan paras tarraominaisuus. Parhaan tuloksen saamiseksi, käytä mattotelaa. 6. Tarkista että liima kostuttaa maton taustan hyvin. LIIMAAMINEN SEINÄLLE Märkäliimaus Seinän on oltava puhdas, pölytön ja imevä. HUOM! Seinämatot on aina märkäliimattava. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima tasaisesti seinälle. Käytä perlon telaa. Älä levitä liimaa laajemmalle pinta-alalle kuin mitä pystytään asentamaan n. 30 minuutissa, riippuen alustan tiheydestä, lämpötilasta ja ilman kosteudesta. 3. Mikäli alusta on voimakkaasti imevä, suorita pohjustus 1:4 ohennetulla liimalla. 4. Asenna seinänpäällyste vaak- tai pystysuorana asennuksena päällystemateriaalin valmistajan ohjeen mukaisesti. 5. Tärkeintä on, että päällysteen kiinni hiertäminen alustaan suoritetaan mahdollisimman huolellisesti niin, että kaikki mahdolliset ilmakuplat puristuvat ulos.


TYÖSUOJELU

Voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Materiaalityyppi	Kertaliima märkä- ja tarraliimaukseen.
Sideaine	Polymeeridispersio lisäaineilla.
Liutinaine	Vesi.
Väri	Valkoinen.
Koostumus	1,27 kg/litra
Tiheys kuivana	71 paino%.
pH	n 7
Liimamenekki	Tavallisesti 3-6 m ² /litra, katso taulukko.
Asennusaika	Märkäliimaus n. 0-30 minuuttia
.	Tarraliimaus 30-60 minuuttia, riippuen alustasta, lämpötilasta ja ilman kosteudesta.
Ei tulenarkaa	Liima ei ole tulenarkaa
Varastointi	1 vuosi +10 ja +20°C välillä. Suojattava pakkaselta.
Apuvälineet levittämiseen	Märkäliimaus. Hammastettu lasta tai tela
.	Tarraliimaus: Hienohampainen lasta
Työympäristö	Lämpötila vähintään +15°C. Paras tulos saadaan n. 20°C asteessa ja n. 60 % SK.
Puhdistusaineet	Vedellä ennen liiman kuivumista. Työkaluille ja kuivuneelle liimalle: Asetoni.
.	Tahroille: Bostik Liima- ja Sivellinpesu alustan säästämiseksi.
Materiaalityyppi	Kertaliima märkä- ja tarraliimaukseen.
Sideaine	Polymeeridispersio lisäaineilla.
Liutinaine	Vesi.
Väri	Valkoinen.
Koostumus	1,27 kg/litra
Tiheys kuivana	71 paino%.
pH	n 7
Liimamenekki	Tavallisesti 3-6 m ² /litra, katso taulukko.
Asennusaika	Märkäliimaus n. 0-30 minuuttia
.	Tarraliimaus 30-60 minuuttia, riippuen alustasta, lämpötilasta ja ilman kosteudesta.
Ei tulenarkaa	Liima ei ole tulenarkaa
Varastointi	1 vuosi +10 ja +20°C välillä. Suojattava pakkaselta.
Apuvälineet levittämiseen	Märkäliimaus. Hammastettu lasta tai tela
.	Tarraliimaus: Hienohampainen lasta

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

