



STONE FIX FOAM

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2019-05-22

TUOTEKUVAUS

Yksikomponenttinen vaahtomuotoinen polyuretaaniliima muiden kuin kantavien seinien, muurien tai muiden kantavien rakenteiden rakennuskivien, harkkojen ja kivien kiinnittämiseen. Stone Fix Foam tekee muuraamisesta siistimpää ja nopeampaa kuin muurauslaastia käytettäessä. Liimaamisen ansiosta työympäristö on pölyttömämpi, ja ainoa tarvittava työkalu on saumauspistooli. Taloudellinen menetelmä, joka säästää aikaa ja rahaa. Levitetään saumauspistoolilla.

KÄTTÖALUE

Erittäin kestävä liima sekä sisä- että ulkokäyttöön. Käytetään muissa kuin kantavissa rakenteissa/seinissä sekä muissa kuin palonkestävissä muureissa. Käytetään vaakasuuntaiseen liimaamiseen – ei ripustamiseen pystysuoriin pintoihin. Suojaa liimamassa UV-säteilyltä ja suoralta auringonvalolta työn päätteeksi. Tarkista tarttuvuus kuhunkin pintaan, sillä eri pintojen ominaisuudet vaihtelevat. Kiinnittyy myös esimerkiksi solumuoviin, metalliin ja puuhun.

TYÖOHJE

Puhdista työskentelypinta pölystä, irtopartikkeleista, rasvasta ja öljystä ennen käyttöä. Pidä pulloa pystysuorassa asennossa ja kierrä se kiinni saumauspistooliin. Tartu pistoolin kahvaan yhdellä kädellä ja kierrä pullo paikalleen toisella kädellä. Varmista kiertämisen aikana, ettei saumauspistoolin edessä ole mitään. Älä kierrä pulloa saumauspistooliin venttiili käännettynä alaspäin. Älä kierrä pistoolia pullon päällä, vaan anna saumauspistoolin pyöriä. Kun pistooli on asennettu paikalleen, ravista pulloa voimakkaasti vähintään 20 kertaa ja kierrä se käyttöasentoon niin, että pullon pohja on ylöspäin. Pinnan kostuttaminen takaa paremman lopputuloksen. Liima-/vaahtomäärää voi säädellä saumauspistoolin liipaisimella. Käyttölämpötila vähintään -5 °C ja enintään +35 °C. Säiliön säilytyslämpötila vähintään +5 °C ja enintään +25 °C, ohjelämpötila +20 °C.

Stone Fix Foam muodostaa ohuen liimakerroksen, kun liima tulee ulos saumauspistoolista. Kivipinnat on liitettävä yhteen heti. Liimaa on levitettävä harkolla sekä vaaka- että pystysuuntaiselle pinnalle. Kovettumattoman liiman voi poistaa Foam Gun Cleaner -liimanpoistoaineella, kovettunut liima poistetaan mekaanisesti. Kovettuneen kiviliiman voi poistaa esimerkiksi terävällä tasoituslastalla muuraustyön valmistuttua.


TYÖSUOJELU

Käyttäjän työturvallisuuden ja oikeiden henkilönsuojainten käytön varmistamiseksi käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Materiaalityyppi	1-komponenttinen polyuretaaniliimavaahto
Väri	Vaaleankeltainen
Asennuslämpötila (ympäristö/alusta)	-5...+35 °C
Asennuslämpötila (patruuna)	Säiliön säilytyslämpötila +5...+25 °C, suositus +20 °C
Varastointiolosuhteet	Sisätiloissa viileässä ja kuivassa paikassa, pystyasennossa
Ominaisuudet käytön jälkeen	
Kosketuskuiva liimapinta	8–15 minuuttia
Kuivumis-/kovettumisaika (kestävä rakenne)	n. 30 minuuttia
Kuivumis-/kovettumisaika (täysin kovettunut)	Täysin kovettunut 24 tunnin kuluttua, kun lämpötila on +23 °C; 72 tunnin kuluttua, kun lämpötila on +5°C
Lämmönkesto	Kovettunut liima -4...+90 °C (hetkellisesti enintään +130 °C)

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

