



STYLE FLOOR

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2019-02-07

TUOTEKUVAUS

Bostik STYLE FLOOR on värjätty tasoite betonilattioille sisätiloissa.

KÄTTÖALUE

Bostik STYLE FLOOR -tasoite on tarkoitettu näkyväksi kulutuspinnaksi sen jälkeen, kun tasoitepinta on käsitelty Bostik PROTEC PRIMERilla ja Bostik PROTECTilla. Lopputulos on himmeä ja suojaava. Tasoite voidaan levittää 4–15 mm paksuna kerroksena, mutta paras mahdollinen kerrospaksuus on 5–10 mm. Paksussa kerroksessa etäisyysnauhaa käytetään lattiassa/nurkissa, pilareissa ja kulmissa jne. Betonialustan on oltava kuiva ja sen pintalujuuden on oltava hyvä. Betonipinta on poistettava mekaanisesti. Betonialustan lämpötilan on oltava vähintään +10 °C ja suhteellisen kosteuden alle 90 % ja laskeva. Alustasta nousevaa kosteutta ei saa esiintyä. Ennen laastin levitystä betonialusta tulee pohjustaa kaksi kertaa Bostik STYLE BASE -pohjustusaineella.

TYÖOHJE

Yksi säkki (25 kg) Bostik STYLE FLOOR -tasoitetta sekoitetaan 6,75 (27 %) litraan puhdasta ja kylmää vettä. Sekoita vahvalla hidaskierroksisella sekoittimella 3 minuuttia yhtenäiseksi, tasaiseksi massaksi. Anna massan seistä yhden minuutin ajan ja sekoita uudelleen. HUOM.! On tärkeää sekoittaa yhtä kauan kaikkia massaeriä värieröjen välttämiseksi. Käyttöaika n. 20 minuuttia ja avoin aika 15 minuuttia. Leviävyyskokeet: SS-mittasyliinterillä 140 mm:n leviämä ja EN-mittasyliinterillä 125 mm:n leviämä. Pumpatessa tasainen vedenpaine on erittäin tärkeä. Soita epäselvissä tilanteissa Bostikille. Tasoite pumpataan tai levitetään betonialustalle, ja se levittyy itsestään tasaiseksi ja sileäksi pinnaksi. Levitä tarvittaessa kaksipiikkisellä säätölastalla. Juoksevan tasoitteen työstäminen jättää aina jälkiä (väriraidat). Huomioi tasoitteen avoin aika (15 minuuttia) välttääksesi kohoumia ja epätasaisuuksia. Pinnan päällä voi normaalisti kävellä 4 tunnin kuluttua (+20 °C). Vuorokauden kuluttua tasoituksesta pinta käsitellään Bostik STYLE PROTECT PRIMERilla ja Bostik STYLE PROTECTilla. Lue käyttämäsi tuotteen ohjeet.


TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävä. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Alusta	Betonilattia
Menekki	noin 1,5 kg/mm 1 mm:n kerrospaksuudelle
Työstölämpötila	Paras mahdollinen +15–25 °C, ei alle +5 °C tai yli +30 °C
Sekoittaminen	6,75 litraa vettä 25 kiloon jauhetta (1 säkki).
Pakkaus	25 kg:n säkki, 42 säkkiä/lava.
Käsittelyaika	15–20 minuuttia
Käveltävissä	noin 4 tuntia (+20 °C).
Lattialämmitys	Kyllä
Tuolin pyörien vierintä	Kyllä 4 mm:n kerrospaksuudella (DIN EN 12529)

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

