



# WOOD FIX OUTDOOR

## TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2020-02-24

### TUOTEKUVAUS

Kosteutta kestävä. 1-komponenttinen PVAc-liima. Täyttää normin DIN EN 204 D3 vaatimukset.

### KÄTTÖALUE

Puusepäntöiden ja muiden puuosien liimaukseen, jossa tarvitaan kosteudenkestoa.

### TYÖOHJE

1. Työkappaleiden pitää olla hyvin ilmastoituja lämpötilassa +18...+20 °C. Pintojen pitää olla puhtaita ja toisiinsa sopivia. Puun kosteus: n. 8-12%. 2. Levitä liimaa tasainen kerros toiselle tai kummallekin yhteen liimattavalle pinnalle. Kestävin liitos saadaan levittämällä liimaa kummallekin pinnalle. 3. Asennusaika on 0-5 minuuttia, jona aikana liimattavat kappaleet yhdistetään liiman ollessa märkää ja asetetaan puristukseen. Pidettävä puristuksessa 5-15 minuuttia. Asennusaika voi vaihdella olosuhteiden, kuten liimamäärän, materiaalin huokoisuuden sekä lämpötila- ja kosteusolosuhteiden mukaan. Ne voivat vaikuttaa myös tarvittavaan puristusaikaan, joten ajat on tarkistettava tapauskohtaisesti. Lämpöpuristuksessa lämpötila ei saa olla yli +60 °C. 4. Voimakkaalle kosteudelle altistuvat liitokset on suojattava jonkinlaisella pintakäsittelyllä, esim. maalaamalla alkydimaalilla.


### TYÖSUOJELU

Tuotteen sisältöä ei voimassa olevan lainsäädännön mukaan luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**



## TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Liimatyyppi	Kertaliima
Sideaine	PVAc-dispersio
Liutainaine	Vesi
Kiinteys	70 - 80 p, akseli 4/10 kpm, +20 °C
Väri	Valkoinen
Tiheys	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	55 ± 1 paino-%
Liiman kulutus	150-200 g/m <sup>2</sup>
Tulenarkaa	Ei
Leimahduspiste	-
Varastointi	+10...+20 °C avatussa pakkauksessa. Suojattava jäätymiseltä.
Työvälineet	Tela, hammastettu lasta, sivellin ym.
Puhdistusaine	Vesi
Ominaisuudet käytön jälkeen	
Väri	Läpikuultava
Kosteudenkesto	Luokka D3 normin DIN EN 204 mukaan

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**

