

DECOR AG

MULTI-USAGES INTÉRIEUR



Mastic de fixation - technologie SBS - pour l'agencement et la décoration.



DESTINATIONS

Fixations éléments rigides tels que : miroirs, baguettes, plinthes, chemin de câbles, panneaux en bois, PVC, panneaux décoratifs, polystyrène expansé, sur tous supports usuels du bâtiment (béton, bois, métaux, BA13 etc...).

AVANTAGES

Mise en oeuvre facile (simple encollage).
Prise rapide.
Permet le collage des miroirs et polystyrène expansé.
Polyvalent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : crème
Viscosité : 4 000 Pa.s environ
Extrait sec : 81 % environ
Densité : 1,35 environ
Température minimum d'application : + 10° C
Temps de séchage : 5 à 10 minutes environ
Temps ouvert :
- encollage 1 face : 15 minutes environ
- encollage 2 faces : 20 minutes environ
Temps de prise : prise définitive : 48 heures environ

MISE EN OEUVRE

APPLICATION

Application en plot ou en cordon avec un pistolet manuel ou pneumatique.

Matériaux légers :

Déposer au dos du matériau à coller des plots ou cordons de colle espacés de 15 cm environ. Mettre en place en appuyant fortement, le maintien est immédiat mais vous pouvez rectifier la pose pendant les 4 ou 5 minutes qui suivent l'encollage.

Matériaux lourds ou collage sur supports bloqués (ex : métaux) :

Même méthode d'encollage, mais après avoir mis en place le matériau à coller, le retirer, ceci à pour effet de transférer une partie de la colle sur le support. Laisser évaporer les solvants 5 à 10 minutes. Mettre en place à nouveau en appuyant fortement, la prise est immédiate.

Dans les deux cas la prise définitive intervient après 24 à 48 heures.

NETTOYAGE

Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK.

Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine fermé et dans un local tempéré, à l'abri du gel entre +5° et 30° C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30503120	Blanc - Cartouche 310 ml	12	3549210031369

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

