

SIL ESPEJOS MIROIRS ESPELHOS

MASTIC SILICONE NEUTRE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR
COLLER ET SCELLER LES MIROIRS

AVANTAGES

- N'attaque pas la laque des miroirs
- Inodore
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux
- Usage Intérieur/Extérieur

DESCRIPTION

Mastic Silicone spécial neutre conçu pour coller et sceller les miroirs.

DESTINATION

Mastic de silicone neutre spécialement conçu pour le collage et l'étanchéité des miroirs. N'attaque pas la laque des miroirs

Adhère sur la plupart des matériaux, poreux et non poreux.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Base	Neutre
➤ Module	0.60 MPa
➤ Débit	70 g / min
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 40°C
➤ Vitesse de polymérisation	2 mm / jour
➤ Densité	1,15 g / ml
➤ Allongement à la rupture	270%
➤ Décollage	< 2 mm
➤ Dureté Shore A (DIN 53505)	31
➤ Temps de formation de peau	4 minutes
➤ Rétraction	<5%
➤ Temperature de service	de -50°C à + 120°C
➤ Résistance à la traction	1.04 MPa

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées.

Couper la partie supérieure de la cartouche et visser la canule.

Appliquer le produit en cordon à l'aide d'un pistolet.

L'excès d'humidité affaiblit le revêtement des miroirs, facilitant l'apparition de taches.

En raison de la grande variété de matériaux pouvant être utilisés, il est recommandé de faire un test d'adhérence.

Consulter la page web du produit www.bostik.fr

NETTOYAGE

Le produit frais peut être nettoyé avec Bostik Cleaner E et le produit sec ne peut être enlevé que manuellement.

CONSOMMATION

12 mètres linéaires pour un cordon de 5 mm de diamètre.

CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri du gel, entre + 5°C et + 25°C.

CONDITIONNEMENT

CODE	UC	PCB	GENCOD
30607203	Blanc - Cartouche 310 ml	12	8412663072034

INFORMATIONS TECHNIQUES

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base bostikds.thewerco.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE
Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36



FICHE TECHNIQUE
02/10/2018