

ALFO D2.G45

VINYLIQUES SPÉCIALITÉS

Colle vinylique polyvalente de classe D2 (selon NF EN 204) pour l'assemblage d'éléments en bois et le placage de stratifiés.

DESTINATIONS

L'ALFO D2.G45 est une colle monocomposante, à usages multiples mais plus spécialement mise au point pour les temps de pressage assez courts.

- Assemblage bois / bois, y compris essences dures (chêne).
- Placage: stratifiés
 - bois sur panneaux.

AVANTAGES

- Prête à l'emploi.
- Temps d'assemblage ouvert moyen, prise relativement rapide, elle donne des collages ayant une bonne tenue à des températures et à une humidité élevées.
- Produit polyvalent.
- Formation d'un joint souple, peu abrasif pour les outils.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanche, transparente après séchage.
- Viscosité Brookfield RVT aiguille 5, 20 t/min à 23° C : 8.500 mPa.

MISE EN OEUVRE

CONDITIONS D'UTILISATION

SUPPORTS

Les matériaux à coller doivent être secs, propres, dépoussiérés, dégraissés. Les surfaces doivent être parfaitement planes. Les usinages doivent être très précis afin d'éviter tout joint épais (jeu maximum de 2/10e mm) qui pourrait altérer le collage.

ENCOLLAGE

Appliquer la colle sur le support en couche mince et régulière à l'aide d'une encolleuse, d'une spatule, d'une brosse, etc. L'application se fait en encollage 1 ou 2 faces selon la porosité du bois, les conditions ambiantes (température et humidité) et suivant que l'on souhaite ou non rallonger le temps de travail.

Remarque : l'encollage deux faces permet, d'une part, d'améliorer les performances du collage sur bois difficiles et sur bois poreux et, d'autre part, d'augmenter le temps ouvert.

MISE EN CONTACT

Assembler les bois ou appliquer le stratifié sur son support après encollage.

Attention à ne pas dépasser le temps ouvert maximum mentionné.

Remarque : temps fermé de 1 à 2 minutes avant mise sous presse.

SERRAGE

Afin d'obtenir un contact intime entre la colle et les supports avec un joint de colle de l'ordre de 1/10e de mm, il convient de serrer soigneusement les assemblages. Le temps de serrage correspond au temps nécessaire à l'eau de dissolution pour être évaporée ou absorbée par les supports. Il peut donc varier en fonction de la porosité des supports, nature des bois, température ambiante, grammage déposé, etc. Un essai préalable permet de le déterminer avec exactitude.

Edition CM/MTB 16.03.2016 Annule et remplace l'édition précédente

SERRAGE A CHAUD

Le temps de serrage peut être réduit en chauffant les matériaux encollés par l'intermédiaire d'un pressage à chaud. La durée de serrage doit être calculée en tenant compte du délai de montée en température du joint (il faut 1 mn à 1 mn 30 par mm de bois à traverser).

Il est recommandé de ne pas dépasser la température de 70 °C au niveau du film de colle durant un pressage à chaud.

STABILISATION

Un délai de stabilisation de la durée indiquée doit être respecté avant d'entamer les opérations d'usinage ultérieures. La prise complète de la colle est effective après 24 heures à 20 °C.

REMARQUES

- Les colles vinyliques sont des émulsions dans l'eau. Elles ne font leur prise que si l'un des matériaux au moins est absorbant.
- Les températures indiquées dépendent de la nature des bois, des conditions opératoires en atelier (température, humidité) et du grammage déposé.
- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et climatisées.
- Après une longue periode de sotckage, mélanger la colle avant utilisation.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine fermé dans les locaux entre 5 et 30 ° C, à l'abri du gel. Après un stockage prolongé, bien remuer la colle avant emploi.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30041182	Seau plastique 30 kg	1	
30040253	Container 1200 kg	1	

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex - Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr

2/2