

ARDATEOILE 120

ETANCHÉITÉ / IMPERMÉABILISATION - AUTRE

Gamme complète de bandes d'étanchéité, angles renforcés au milieu par une couche de caoutchouc permettant de réaliser l'étanchéité sous carrelage des angles horizontaux et verticaux.

AVIS TECHNIQUE ARDASEC XP N° 13/09-1065



DESTINATIONS

L'**ARDATEOILE 120** est une bande d'armature non-tissé destinée au renforcement des points singuliers et pontage de fissures associée au Système d'Étanchéité Liquide (SEL) sous carrelage **ARDATECH 2** et au Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) **ARDASEC XP**.

Cuisines, douches et sanitaires collectifs.

Piscines, centres aquatiques, thalasso et balnéothérapie. L'**ARDATEOILE 120** est utilisable en murs et sols intérieurs en neuf et en rénovation associé à **ARDATECH 2** et **ARDASEC XP**.

Laveries industrielles.

L'**ARDATEOILE 120** est adaptée pour le pontage des fissures et au traitement des joints de fractionnement en association avec **EPONAL 342** conformément aux dispositions des CPT 3634 et 3635 enduits de lissage de sols et au DTU 53.2 et **EPONAL 376**.

AVANTAGES

- Facilité de mise en oeuvre.
- Etanchéité parfaite autour des évacuations, passages de tuyaux et de siphons, emplacements de hublots.
- Liaison optimale entre parois verticale et horizontale.
- Elasticité transversale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Non tissé polyester (largeur 120 mm).

Rouleau de 10 mètres x 12 cm.

Température d'utilisation : de + 5 ° C à + 30° C.

MISE EN OEUVRE

Découper la bande d'étanchéité **ARDATEOILE 120** avec des ciseaux et la maroufler dans la première couche d'**ARDATECH 2** ou **ARDASEC XP** à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une taloche inox, afin de bien recouvrir tous les angles, fissures, joints, passages de tuyaux. Veillez à respecter un chevauchement minimum de 5 cm.

Utiliser les angles préformés **JOINT D'ANGLE RENTRANT AR 12** et / ou **JOINT D'ANGLE SORTANT AS 12** pour traiter les points singuliers.

La seconde couche d'**ARDASEC XP** ou d'**ARDATECH 2** est mise en oeuvre après le séchage de la première couche (se reporter aux fiches techniques **ARDASEC XP** et **ARDATECH 2**).

CONSOMMATION

1,05 mètre linéaire par mètre linéaire.

CONSERVATION

2 ans à partir de la date de fabrication en emballage d'origine.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30180951	Rouleau de 12 cm x 10 ML	1	3549211809516

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

