

Colle pâte HAUTE PERFORMANCE

COLLES CARRELAGE EN PÂTE

Colle carrelage en pâte améliorée – D2T



Blanc

DESTINATIONS

Mur intérieur et extérieur / Sol intérieur

REVÊTEMENTS :

Pour tous carrelages standards jusqu'à 40 x 40 cm : (porosité > 0,5 % : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel *, pate de verre, pierre, terre cuite, dalles de pierres calcaires.

Poids maximal du carrelage : au mur : < 30 kg / m².

* effectuer des tests de non tachabilité.

SUPPORTS

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre cartonné, panneaux de bois CTBH / CTBX / OSB3 *, dallage sur terre plein.

Sur supports anciens "rigides" :

- au mur : carrelage poncé, béton cellulaire *
- au sol : ragréage P3.

Sur supports anciens "déformables" :

- au mur : peinture poncée.
- au sol : chape allégée.

* Primaire d'accrochage BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

- Sur supports neufs et anciens
- Stabilité immédiate au mur
- Idéal sur ancien carrelage

MISE EN OEUVRE

PREPARATION

D'une manière générale et conformément au DTU 52.2 et aux CPT s'y rapportant, les supports doivent être plans, propres, secs, non poussiéreux, exempts de graisse, de laitance, etc.

Sur supports poreux ou friables, appliquer notre primaire d'accrochage.

APPLICATION

Malaxer avant utilisation afin d'assouplir la pâte.

Étaler la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² puis régler l'épaisseur à l'aide de la taloche crantée adaptée.

Temps ouvert : 20 min environ*

Pose des carreaux :

Procéder en un simple ou à un double encollage selon le format des carreaux.

Poser les carreaux sur les sillons de colle dans la limite du temps ouvert et les maroufler en exerçant une pression ou un battage afin d'assurer un parfait transfert.

Temps d'ajustement : 20 min environ*

Nettoyage/remise en service :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide au fur et à mesure de la pose.

Attendre la prise complète (24 h minimum) avant de réaliser les joints avec l'un des produits suivants :

Joint poudre Fin (largeur 1 à 6mm)

Joint poudre Souple et Large (largeur 3 à 30 mm)

Joint poudre Rustique (largeur 10 à 100mm)

Joint EPOXY (largeur 2 à 15mm)

OUVERTURE A LA MARCHE : après 24h environ*

JOINTOIEMENT : après 24h environ*

*à +20°C et 50% d'humidité

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Températures d'application comprises entre +8°C et +25°C

CONSOMMATION

Carreaux inférieurs à 20x20 (400cm²) : simple encollage

Carreaux supérieurs à 20x20cm (400cm²) : double encollage obligatoire

Destination	Format des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatule dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm	simple	6X6X6	3 à 4 kg/m ²
	de 20X20 à 40X40 cm	double	6X6X6	4 à 5 kg/m ²
Sols intérieurs	jusqu'à 20x20 cm	simple	6X6X6	4 à 5 kg/m ²
	de 20X20 à 40X40 cm	double	9x9x9	6 à 7 kg/m ²
Murs extérieurs	jusqu'à 20x20 cm	double	6X6X6	4 à 5 kg/m ²
	de 20X20 à 40X40 cm	double	6X6X6	6 à 7 kg/m ²

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30608193	code Bricoman 968730 - Blanc 5 kg	24	3549212475819
30608194	code Bricoman 968744 - Blanc 25 kg	32	3549212475819

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - www.abc-coller.com