

CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL
Enduit de ragréage autolissant

ROXOL HR4

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **BOSTIK SA**
253 Avenue du Président Wilson
FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS

Usine de **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 65

Décision n° 720-106 S 65 du 30 octobre 2012

Cette décision annule et remplace la décision n° 685-106 S 65 du 07 avril 2011

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La validité de ce certificat doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : P4S

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- Rénovation sur carrelage*
- Chape asphalte sablée*

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 3 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : mortiers@cstb.fr

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

ROXOL HR4

- Taux de gâchage : de 24 à 25 % d'eau (soit 6 à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 à 6 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 20	UNIDUR N ou PRIMATECH ou PRIMASOL R	80 à 100
	normalement poreux			100 à 150
				2 passes de 150
fermé	80 à 100			
	100 à 150			
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle **		3 à 10		100
Carrelage **			80 à 100	
			100 à 150	
Chape asphalte sablée			PRIMATECH	70 à 90
				100 à 150

* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile

** Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UNIDUR N	1 à 2 h (sec au toucher)	rouleau
PRIMATECH	2 h (sec au toucher)	
PRIMASOL R	1 à 2 h (sec au toucher)	

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT
ROXOL HR4

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Locaux annexes d'habitation individuelle

Dans les locaux annexes de l'habitation individuelle (garages privatifs, buanderie et celliers), l'enduit peut rester nu ou être revêtu d'une peinture de sol compatible avec cet enduit et adapté à l'usage du local.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés dans les locaux P4 et P4S.

Annexe 1

Décision n° 720-106 S 65

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

Désignations commerciales de l'enduit de ragréage autolissant ROXOL HR4	Distributeur
MIPLASOL GT4 ----- UNIMANG 4	BOSTIK SA 253 Avenue du Président Wilson FR-93211 LA PLAINE SAINT DENIS

PRIMAIRES

Désignation commerciale du primaire	Autres désignations commerciales	Distributeur
UNIDUR N	ARDAPRENE F ----- ENDUIT PRENE NOFLAM ----- MANG PRIMAPRENE	BOSTIK SA 253 Avenue du Président Wilson FR-93211 LA PLAINE SAINT DENIS