

CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL
Enduit de ragréage autolissant

ARDASOL 3

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **BOSTIK SA**
253 Avenue du Président Wilson
FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS

Usine de **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 76

Décision n° 842-106 S 76 du 30 janvier 2015

Cette décision annule et remplace la décision n° 734-106 S 76 du 24 septembre 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : **P3**

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- Rénovation sur carrelage

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : mortiers@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

cofrac

ACCREDITATION
N° 5-0318
PORTÉE
CERTIFICATION
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
DE PRODUITS
ET SERVICES

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

ARDASOL 3

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

| Support | | Épaisseur d'application (mm) | Primaire | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | Dénomination | Consommation (g/m ²) |
| Support à base de liants hydrauliques | très poreux | 3* à 10 | PRIMROXOL ou UNIDUR N ou PRIMASOL R | 80 à 100 |
| | normalement poreux | | | 80 à 100 |
| | fermé | | | 100 |
| Carrelage | | 3 à 10 | UNIDUR N ou PRIMASOL R | 80 à 100 80 |

* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

| Dénomination | Délai de séchage | Mode d'application |
|--------------|--|--------------------|
| PRIMROXOL | 1 à 2 h (sec au toucher) | brosse ou rouleau |
| UNIDUR N | 30 min à 1 h (sec au toucher) | |
| PRIMASOL R | 1 h sur support à base de liant hydraulique / 2 h sur ancien carrelage | rouleau |

Annexe 1

Décision n° 842-106 S 76

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

| Désignations commerciales de l'enduit de ragréage autolissant ARDASOL 3 | Distributeur |
|---|---|
| BOSTIK RAGREAGE 3 STANDARD INTERIEUR | BOSTIK SA 253 Avenue du Président Wilson FR-93211 LA PLAINE SAINT DENIS |
| ----- MIPLASOL T3 | |
| ----- ROXOL FP3 | |
| ----- UNIMANG T3 | |

FICHE ATTACHEE A LA DÉCISION N° 842-106 S 76

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

FICHE D'IDENTIFICATION

L'ENDUIT DE SOL : **ARDASOL 3**

SOCIÉTÉ : **BOSTIK SA**

USINE : **FR - 77170 COUBERT**

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification de l'enduit cité en référence.

1) Définition du produit

Nature des constituants :

ciment CEM I 52,5 R, ciment alumineux, carbonate de calcium, sable, rétenteur d'eau, régulateur de prise, résines synthétiques.

2) Identification du produit

Poudre :

- Granulométrie (%) :
Refus à 0,200 mm : 9 ± 5
Refus à 0,080 mm : 42 ± 5
- Taux de cendres (%) :
à 450°C : $97,8 \pm 0,5$
à 900°C : $86,8 \pm 2,0$

Pâte (gâchage mécanique à 24 % d'eau de gâchage) :

- Début de prise (min) : 80 ± 20

3) Stockage

A conserver 9 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.