



# Bostik

smart adhesives

## R 303

## Akrylátová malta pro opravy

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Oprava maltových spár
- Připravena k použití
- Zrnitá struktura
- Bez obsahu rozpouštědel

#### POPIS VÝROBKU

**Bostik R 303** je malta na akrylátové bázi, připravená k použití, která se díky své zrnité struktuře ideálně hodí na opravy spár ve zdivu a omítky a rovněž k uzavírání vrtaných otvorů. **Bostik R 303** se ideálně přizpůsobí tvaru spáry.

#### OBLASTI POUŽITÍ

**Bostik R 303** má vynikající přilnavost na minerálních stavebních podkladech jako např. zdivu, omítky, betonu atd. Po úplném proschnutí je **Bostik R 303** v případě potřeby přetíratelný.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, bez tuku, oleje a prachu. Trhliny je nutno vyškrábat, vyčistit a zbavit prachu. Otvory a chybná místa do 20 mm lze vyplnit bez trhlin. Další vrstvy lze nanášet nejdříve po 24 hodinách.



#### ZPRACOVÁNÍ

Podklad je nutno navlhčit vodou nebo zředěným přípravkem **Bostik R 303**.

**Bostik R 303** nastříkejte rovnoměrně pod tlakem na boky spáry.

Povrch ihned vyhladte navlhčenou stěrkou, hladítkem, prsty apod.

Chraňte před deštěm a vlhkem až do pevného škraloupu.

#### Upozornění

**Bostik R 303** lze přetírat. Kvůli množství možných nátěrových hmot je však nutno provést vlastní pokusy.

Otevřené obaly je nutno spotřebovat v krátké době.

Nehodí se na mramor a přírodní kámen, PE, PP, Teflon® aj.

Je nutno zabránit kontaktu s materiály, které obsahují asfalt a vylučují změkčovadla, např. butyl, EPDM, neopren atd.

Nehodí se na spáry, které jsou v trvalém kontaktu s vlhkostí (např. prostor, který se dotýká země).

#### SKLADOVÁNÍ

Skladujte chráněné před mrazem, v chladu a v suchu.

#### ZPŮSOB DODÁNÍ

300 ml, číslo zboží 30836179

#### GISCODE

-

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Na bázi akrylátové disperze
Barva	Cementově šedá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +35 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Podle použití
Čištění nářadí	Nečistoty začerstva odstraňte pouze měkkým hadříkem a vodou nebo jemnou mýdlovou vodou. Ve ztuhlém stavu lze přípravek <b>Bostik R 303</b> odstranit pouze mechanicky
Tvrdost podle Shorea A	> 70
Zrnitost	< 1,2 mm
Šířka/hloubka spár	Max. 20 mm v jedné vrstvě



cementově šedá  
cementovo sivá  
farba  
culoare gri ciment  
szary cementowy

Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 12.17

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora ČR:  
+420 725 182 003

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,  
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

