



## Mortier de réparation acrylique

### FICHE TECHNIQUE

#### AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Réparation de joints de mortier
- Prêt à l'emploi
- Structure granuleuse
- Sans solvant

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Bostik R 303** est un mortier prêt à l'emploi à base d'acrylique qui, grâce à sa structure granuleuse, convient parfaitement à la réparation des joints de maçonnerie et de l'enduit ainsi qu'au colmatage des trous percés. **Bostik R 303** s'adapte parfaitement à la forme des joints.

#### UTILISATION

**Bostik R 303** offre une adhérence excellente sur des subjectiles de construction minéraux comme p.ex. la maçonnerie, l'enduit, le béton, etc. Après le séchage complet, il est possible de peindre le **Bostik R 303** selon besoin.

#### PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être en bon état, stable, sec et exempt de gras, d'huile et de poussière. Il convient de gratter, nettoyer et dépoussiérer les fissures.

Il est possible de combler sans fissure les trous et les défauts jusqu'à 20 mm. N'appliquer les couches suivantes 24 heures plus tard au plus tôt.



#### APPLICATION

Il convient d'humecter le subjectile avec de l'eau ou avec du **Bostik R 303** dilué.

**Injecter Bostik R 303** de manière uniforme sur les flancs de joint en appuyant.

Lisser immédiatement les surfaces à l'aide d'une spatule, d'un lisseur en bois ou d'un fer à joints humide.

Protéger contre la pluie et l'humidité jusqu'à ce qu'une peau se soit formée.

#### Conseils

**Bostik R 303** peut être peint. En raison du grand nombre de peintures possibles, il convient néanmoins de faire des essais soi-même.

Utiliser les emballages ouverts rapidement.

Ne convient pas au marbre, à la pierre naturelle, au PE, au PP, au Teflon®, etc.

Éviter le contact avec des matériaux qui contiennent du bitume ou qui dégagent des plastifiants comme p.ex. le butyle, l'EPDM, le néoprène, etc.

Ne convient pas aux joints qui sont en contact permanent avec l'humidité (p.ex. zone en contact avec le sol).

#### STOCKAGE

À l'abri du gel, au frais et au sec.

#### PRÉSENTATION

300 ml, code article 30836817

#### GISCODE

-

## DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	À base d'une dispersion d'acrylate
Couleur	Gris ciment
Conditions d'application	Entre +5°C et +35°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Selon l'utilisation
Nettoyage des outils	Éliminer les contaminations fraîches à l'aide d'un chiffon doux ou avec de l'eau savonneuse. Après la prise, <b>Bostik R 303</b> ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques
Dureté Shore-A	> 70
Granulométrie	< 1,2 mm
Largeur/profondeur des joints	Max. 20 mm dans une couche



zementgrau  
cement grijs  
gris ciment  
grigio cemento

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.  
Publication : 09.17

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

PERMAPACK AG  
Reitbahnstr. 51  
CH-9401 Rorschach  
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

## HOTLINE BOSTIK

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,  
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

