



# Bostik

smart adhesives

## R 346

### Bitumen-Spray

## TECHNISCHES MERKBLATT

### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Einfache Anwendung
- Punktgenaues Sprühen
- Außen

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Bostik R 346** eignet sich zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen, insbesondere im Dachbereich. Ideal geeignet für Übergangsbereiche von Metall und Dachpappen.

**Bostik R 346** zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus.

**Bostik R 346** tropft nicht, ist schnelltrocknend sowie salz- und wasserbeständig.

**Bostik R 346** ist sprühbares Bitumen für Kleinreparaturen besonders im Dachbereich. Nach der Durchtrocknung bildet die Beschichtung einen dauerhaft elastischen, haftsicheren Schutzbelag.

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Bostik R 346** haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen wie z. B. Metallen, mineralischen Untergründen, Dachpappen, Holz o. Ä.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die zu behandelnden Untergründe müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett und Rost sein.

### VERARBEITUNG

Spraydose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln. **Bostik R 346** aus einem Abstand von 25-30 cm in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen.

Nur im Außenbereich und in gut belüfteten Bereichen anwenden.

Soll die nicht restlos entleerte Spraydose später nochmal verwenden werden, ist es erforderlich, den Sprühkopf direkt nach Gebrauch zu reinigen. Dazu die Spraydose über Kopf halten und solange sprühen, bis keine Dichtungsmasse mehr austritt.



### LAGERUNG

**Bostik R 346** muss kühl, trocken und stehend gelagert werden.

**Bostik R 346** ist im verschlossenen Originalgebilde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.

### LIEFERFORM

500 ml, Artikelnummer 30613690

## TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Dichtungsmasse auf Basis von Bitumen
Form	Aerosol
Farbe	Schwarz
Geruch	Lösemittelartig
Dichte	0,83 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungsbedingungen	Ab - 5°C bis + 40°C verarbeitbar, optimal zwischen + 16°C und + 25°C
Verbrauch	Abhängig von der jeweiligen Anwendung
Staubtrocken	Nach ca. 60 bis 90 Minuten
Durchtrocknung	Nach ca. 3 bis 4 Stunden bei 600 m $\mu$ und 20°C
Temperaturbeständigkeit	-25°C bis + 80°C



**schwarz  
zwart  
noir  
nero**

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Ausgabe: 03.19

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)

**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

