



Bostik

smart adhesives

W 221

Hydroizolační stěrka na balkony

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Dvousložkové
- Hydroizolace pod obkladem a dlažbou
- Pro balkóny, terasy, mokré prostory, plavecké bazény a sklepy

POPIS VÝROBKU

Bostik W 221 je dvousložková flexibilní izolace pro zhotovení hydroizolační vrstvy pod dlaždice na balkónech a terasách, v mokrých prostorech a plaveckých bazénech a jako izolace proti vlhkosti v místech, kde dochází ke kontaktu s půdou.

Bostik W 221 je díky svému složení flexibilní a zároveň absolutně vodotěsný.

OBLASTI POUŽITÍ

Bostik W 221 se velmi dobře hodí k utěsnění pod dlažbou a deskami na plochách podlahy a stěn.

Ve vnitřních a venkovních prostorách, i na vlhkých podkladech.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být maximálně rovný, nosný, čistý, bez trhlin a usazenin. Je třeba zajistit spád cca 2 % k odvodnění. Vhodnými podklady jsou cementový potěr, omítka, beton, zdivo a stará dlažba. Betonové povrchy musí být min. 6 měsíce staré.

Odstraňte veškeré poškozené dlaždice a potěry. Výlomky a díry až do 30 mm uzavřete přípravkem **Bostik R 302**.

ZPRACOVÁNÍ

1,25 kg flexibilní složky Bostik (1 sáček) dejte do míchací nádoby a pomocí míchačky s pomalým chodem vmíchejte bez hrudek polovinu práškové složky (3,75 kg). Přidání vody není nutné.

Před nanášením přípravku **Bostik W 221** je nutno suché podklady slabě navlhčete vodou a připravenou směs nanášejte štětcem nebo zubové hladítko (4x4x4 mm).

V místech styků stěna/stěna a stěna/podlaha do čerstvé vrstvy izolace vložte těsnicí pásku **Bostik W 222**.



V rohových oblastech je nutno do čerstvé vrstvy vložit těsnicí pásku podle návodu.

Po nejdříve 3 - 4 hodinách namíchejte a zpracujte druhý sáček tekuté složky a zbytek práškové složky. Nechte 24 hodin schnout a chraňte přitom před deštěm, mrazem a přímým slunečním zářením, příp. plochu zakryjte. Vznikne mrazuvzdorná vrstva, přemostující trhliny, které účinně chrání podklad pod sebou.

Upozornění:

Tento popis se vztahuje na plochu o velikosti cca 2,6 m². Pokud je třeba zpracovat jinak velkou plochu, dbejte na to, abyste dodrželi následující poměr při míchání: 1 díl flexibilní složky se smísí s 3 díly práškové složky.

Dbejte prosím:

Bostik W 221 není vhodný jako pochozí užitná plocha!

SKLADOVÁNÍ

Bostik W 221 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v uzavřených originálních obalech.

Bostik W 221 má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 12 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

10 kg skládající se ze 7,5 kg práškové složky a 2,5 kg tekuté složky, číslo zboží 30613006

GISCODE

ZP1
D1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Dvousložkový systém skládající se z: <ul style="list-style-type: none">• Prášková složka: Prášková směs speciálních cementů• Tekutá složka: Vodnatá speciální disperze
Barva	Prášková složka: šedá Tekutá složka: mléčně bílá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Cca 3,8 kg/m ² ve 2 vrstvách a 2 mm tloušťka suché vrstvy
Čištění nářadí	Pracovní přístroje opláchněte ihned po použití vodou. Usazené zbytky lze jinak odstranit pouze mechanicky.
Poměr směsi	1 díl flexibilní složky se smísí s 3 díly práškové složky



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 04.19

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

