W 221

Balcon étanchéité

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- À deux composants
- Pour l'étanchéification sous les carreaux
- pour balcons, terrasses, salles d'eau, piscines et caves

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik W 221 est une barrière flexible à deux composants contre l'eau et l'humidité pour l'étanchéification sous carrelage de balcons et terrasses, salles d'eau et piscines, et étanchéification des maçonneries enterrées.
Grâce à sa composition, **Bostik W 221** est flexible, mais aussi absolument étanche à l'eau.

UTILISATION

Bostik W 221 convient très bien à l'étanchéification sous les carreaux et les dalles de murs et sols.
À l'intérieur et à l'extérieur, même sur des subjectiles humides.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être plan, en bon état, propre et exempt de fissures et d'affaissements. Il doit y avoir une pente d'env. 2 % pour le drainage. Convient aux subjectiles comme les chapes en ciment, l'enduit, le béton, la maçonnerie et les carreaux anciens. Les subjectiles en ciment doivent avoir min. 6 mois.
Éliminer les carreaux endommagés et tout type de peinture. Colmater les fissures et les trous jusqu'à 30 mm avec du **Bostik R 302**.

APPLICATION

Verser 1 sachet (1,25 kg) de Bostik Flexible dans un récipient de mélange et délayer la moitié du composant en poudre (3,75 kg) à l'aide d'un mélangeur lent jusqu'à obtenir un mélange sans grumeaux. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau.
Avant l'application du **Bostik W 221**, préhumidifez légèrement les subjectiles secs et appliquez la pâte à l'aide d'une brosse à encoller ou d'une taloche dentée (4x4x4 mm).

Dans les coins, il convient d'incorporer une bande d'étanchéité, par exemple **Bostik W 222**, dans la couche fraîche conformément aux instructions.
Après 3 - 4 heures au plus tôt, remuer le deuxième sac de liquide avec le reste du composant en poudre et le poser. Laisser sécher pendant 24 heures après avoir protégé la surface contre la pluie, le gel et les rayons directs du soleil, le cas échéant couvrir la surface. Une couche bouche-fissures, résistante au gel qui protège efficacement le subjectile sous-jacent

Remarque :
Cette description se réfère à une surface d'env. 2,6 m². Pour d'autres surfaces, veiller à respecter le rapport de mélange suivant : 1 partie de poids de composant Flexible avec 3 parties de poids de composant en poudre.

Veuillez respecter le point suivant :
Bostik W 221 ne convient pas aux surfaces utiles praticables !

STOCKAGE

Bostik W 221 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.
Bostik W 221 se conserve pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRESENTATION

10 kg comprenant 7,5 kg de composant en poudre et 2,5 kg de composant liquide, code article 30613005.

GISCODE
ZP1
D1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Système à deux composants constitué de : • composant en poudre : mélange en poudre constitué d'éléments spéciaux • composant liquide : dispersion aqueuse spéciale
Couleur	Composant en poudre : gris Composant liquide : blanc laiteux
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env. 3,8 kg/m² pour deux couches et une épaisseur de la couche sèche de 2 mm.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec beaucoup d'eau immédiatement après l'utilisation. Les résidus durcis ne peuvent être éliminés que par des moyens mécaniques.
Rapport de mélange	1 partie de poids de composant Flexible avec 3 parties de poids de composant en poudre

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication : 04.19

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allem