



Bostik

smart adhesives

A 602

Odbedňovací olej

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zabraňuje přilnutí betonu k bednění
- Pro hladší betonový povrch
- Bez vosků a silikonů

POPIS VÝROBKU

Bostik A 602 je separační prostředek bez rozpouštědel, který nelze mísit s vodou. Je úsporný ve spotřebě a biologicky snadno rozložitelný. Nezbarvuje povrch betonu

OBLASTI POUŽITÍ

Bostik A 602 Vhodný pro všechny druhy bednění používané v pozemním a podzemním stavitelství, pro nesavá nebo málo savá bednění (povrchy bednění z fenolové pryskyřice aj.) a rovněž pro celoplastové a plasty povrstvené povrchy bednění.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik A 602 se nanáší nástřikem, štětcem nebo válečkem. Při odborném použití neovlivňuje **Bostik A 602** negativně další opracování betonového povrchu (omítka, keramika, tapeta, barva).

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Udržujte mimo dosah dětí. Nepoužitá množství nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

LIKVIDACE

Zbytky výrobku se musí předat k likvidaci na sběrná místa škodlivých látek. Obal zbavený zbytků recyklujte.

SKLADOVÁNÍ

Bostik A 602 V originálním uzavřeném obalu při teplotě - 30 °C až +40 °C je minimální trvanlivost 36 měsíců.



ZPŮSOB DODÁNÍ

5 l, číslo zboží 30836121

GISCODE

BTM 10

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------|--|
| Barva | bezbarvý |
| Podmínky zpracování | Použití od +5 °C do +60 °C |
| Spotřeba | Podle použití |
| Hustota | 0,87 kg/l |
| Bod vzplanutí | >120°C |
| Viskozita | 30 mm ² /s (20 °C) 10,5 mm ² /s (40 °C) |



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 07.17

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)



Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora ČR:
+420 725 182 003