



# Bostik

smart adhesives

## A 603

### Vodotěsná přísada do betonu a malty

#### TECHNICKÝ LIST

##### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zabezpečuje vodotěsnost omítek, fasád, zdíva a betonu
- Plastifikuje
- Zlepšuje zpracovatelnost

##### POPIS VÝROBKU

**Bostik A 603** je těsnicí prostředek dle DIN 934-2 T9 pro beton, cementovou a vápenocementovou maltu.

**Bostik A 603** zvyšuje odolnost proti agresivním vlivům a schopnost zhutnění betonu a zajišťuje stejnoměrnost a uzavření povrchů.

Kromě toho snižuje kapilární savost a zabraňuje tak tvoření štěrkových hnízd, rozkladu složek a poškození vlhkostí.

##### OBLASTI POUŽITÍ

**Bostik A 603** se hodí pro výrobu nepropustných, nezpevněných a zpevněných betonových dílců. Je vhodný také jako maltový těsnicí prostředek se sníženou absorpcí vody a nízkou hloubkou průniku vody.

##### ZPRACOVÁNÍ

**Bostik A 603** se přidává do záměsové vody (max. 1,3 l/100 kg cementu).

Pro zachování optimálních výsledků se předpokládá použití bezvadných příměsí.

Doporučujeme zkoušku vhodnosti dle DIN EN 206.

##### SKLADOVÁNÍ

**Bostik R 603** je nutno skladovat v chladu, suchu a bez mrazu, ideálně při 5 °C až 25 °C.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **Bostik A 603** nejméně 12 měsíců.



##### ZPŮSOB DODÁNÍ

5 l, číslo zboží 500018-31

##### GISCODE

BZM 1

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Směs mastných kyselin
Barva	bílá
Podmínky zpracování	Použití od +5 °C do +30 °C
Spotřeba	Max. 1,3 l/100 kg cementu
Čištění nářadí	Nářadí lze začerstva vyčistit vodou
Obsah účinných látek	Cca 80 %
Specifická hmotnost	Cca 1 kg/l



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.  
Vydání: 01.16

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,  
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

