



Bostik

smart adhesives

A 603

Izolačná prísada do betónu a malty

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zabezpečí nepriepustnosť vody
- Obmedzuje tvorbu trhlín
- Zlepšuje spracovanie

POPIS VÝROBKU

Bostik A 603 je tesniaci prostriedok podľa DIN 934-2 T9 pre betón, cementovú a vápenocementovú maltu.

Bostik A 603 zvyšuje odolnosť voči agresívnym vplyvom a schopnosť hutnenia betónu a zaisťuje rovnomernosť a uzavretie povrchov.

Okrem toho znižuje kapilárnu nasiakavosť a zabraňuje tak tvoreniu štrkových hniezd, rozkladu zložiek a poškodenia vlhkosťou.

OBLASTI POUŽITIA

Bostik A 603 je vhodný na výrobu nepriepustných, spevnených a nespevnených betónových dielcov. Je vhodný aj ako maltový tesniaci prostriedok so zníženou absorpciou vody a nízkou hĺbkou prieniku vody.

SPRACOVANIE

Bostik A 603 sa pridá do zámesovej vody (max. 1,3 l / 100 kg cementu).

Pre zachovanie optimálnych výsledkov sa predpokladá použitie bezchybných prímiesí.

Odporúčame skúšku vhodnosti podľa DIN EN 206.

SKLADOVANIE

Bostik A 603 je nutné skladovať v chlade, suchu a bez mrazu, ideálne pri 5 ° C až 25 ° C.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku Bostik A 603 najmenej 12 mesiacov.



SPÔSOB DODANIA

5 l, číslo tovaru 500018-31

GISCODE

BZM 1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Zmes mastných kyselín
Farba	biela
Podmienky spracovania	Použitie od +5 °C do +30 °C
Spotreba	Max. 1,3 l/100 kg cementu
Čistenie náradia	Náradie možno začerstva vyčistiť vodou
Obsah účinných látok	Cca 80 %
Špecifická hmotnosť	Cca 1 kg/l



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 01.16

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

