



# Bostik

smart adhesives

## D 801

### Fix-It Strong

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pastózní lepidlo
- Silná počáteční přilnavost a konečná pevnost
- Odolné vůči nárazům a otřesům
- Pro interiéry a exteriéry
- Bez obsahu ředidel

### POPIS VÝROBKU

**Bostik D 801** lepidlo na disperzní bázi bez obsahu ředidel, k okamžitému použití, při kterém musí být jedna lepená plocha savá.

Lepidlo **Bostik D 801** je odolné vůči nárazům a otřesům a vyznačuje se vysokou počáteční přilnavostí a konečnou pevností. Počáteční přilnavost je až 130 kg/m<sup>2</sup> po 10 vteřinách při celoplošném lepení.

### OBLASTI POUŽITÍ

**Bostik D 801** je ideální k lepení pórobetonu, kamene, dřevotřískových a izolačních desek, dekorativních trámů, Styroporu®, obložení stěn, dřeva, keramických dlaždic, okenních parapetů atd.

**Bostik D 801** se hodí na podklady z betonu, zdiva, omítky a dřeva (není vhodné na asfalt, PE, PP, měkké PVC a teflon®).

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, pevný a nosný. Plochy očistěte od prachu a separačních prostředků, jako jsou oleje a tuky.

### ZPRACOVÁNÍ

Zpracování s použitím kartuše a tuby:

**Bostik D 801** nanášíte jednostranně v pruzích nebo bodech. Při montáži desek se odstup upevňovacích míst řídí podle hmotnosti příslušných součástí (zpravidla 25–30 cm). Materiál ihned přiložte, aby lepidlo **Bostik D 801** mohlo dobře smočit protilehlou plochu. Poté upravte a přitiskněte po dobu 10 vteřin, resp. přiklepněte. Podepření není ve většině případů nutné díky vysoké počáteční přilnavosti. Pouze u lepených částí vystavených pnutí zafixujte nejméně na dobu 24 hodin.



Zpracování s použitím 1kg plechovky:

**Bostik D 801** naneste jednostranně přiloženou stěrkou. Materiál ihned přiložte, aby lepidlo **Bostik D 801** mohlo dobře smočit protilehlou plochu. Poté upravte a přitiskněte po dobu 10 vteřin, resp. přiklepněte. Podepření není ve většině případů nutné díky vysoké počáteční přilnavosti. Pouze u lepených částí vystavených pnutí zafixujte nejméně na dobu 24 hodin. Před opětovným uzavřením je nutno na lepidlo opět přiložit ochrannou fólii.

Pozor:

Jedna z lepených ploch musí být savá.

**Bostik D 801** nelze používat, pokud jsou lepené plochy trvale vystaveny nepřízní počasí, resp. vlhkosti.

Dbejte vždy pokynů výrobce obkladů a materiálu.

### SKLADOVÁNÍ

**Bostik D 801** je nutno skladovat v suchu a chránit před mrazem.

**Bostik D 801** má v nenačatém stavu v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost cca 36 měsíců.

### ZPŮSOB DODÁNÍ

Kartuše 380 g, číslo zboží 30610907

Tuba 250 g, číslo zboží 30610905

Plechovka 1 kg, číslo zboží 30610895

6 x 380 g (Profi-Pack), číslo zboží 30610933

### GISCODE

Bez obsahu ředidel dle TRGS 610

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Disperzní lepidlo
Forma	Pastózní
Barva	Bílá
Zápach	Slabý, charakteristický
Podmínky zpracování	Ideálně mezi +15 °C a +20 °C.
Spotřeba	V závislosti na daném lepení
Čištění nářadí	Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.  
Vydání: 05.18

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,  
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

