



Bostik

smart adhesives

F 503

Impregnačný krém

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Univerzálne použiteľný
- Ochrana fasády
- Veľmi vysoká hĺbka prieniku
- Veľmi výdatný
- Odolný
- Bez obsahu rozpúšťadiel

POPIS VÝROBKU

Bostik F 503 je impregnačný a fasádový krém bez obsahu rozpúšťadiel na báze silanu s vysokým obsahom účinných látok. Ideálny k ochrane fasád pred vlhkosťou. Účinne zabraňuje prevlhnutiu stavebného materiálu a tým spôsobeným škodám.

Vďaka vysokému obsahu účinných látok a dlhej dobe omeškania na povrchu preniká materiál veľmi hlboko do podkladu a zaisťuje dlhotrvajúcu ochranu.

OBLASTI POUŽITIA

Bostik F 503 je odolný impregnačný krém k trvalej ochrane (pohľadového) muriva, betónu, ocelového betónu a ďalších savých minerálnych podkladov proti privalovému dažďu, vlhkosti a moku.

K trvalému zabráneniu škodám vzniknutým v dôsledku prevlhnutia stavebného materiálu, ako vymytie spojiva, vykvitanie solou a vápna, znečistenia a tvorenie škvŕn, škody spôsobené mrazom atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Výkvety, machy a riasy alebo iné nečistoty, separačné vrstvy alebo povlaky je nutné úplne odstrániť. Chybné miesta, trhliny, poškodené škáry atď. je potrebné pred nanosením prípravku **Bostik F 503** opraviť s použitím vhodného materiálu.

Minerálny podklad môže byť suchý alebo mierne vlhký a musí byť savý a pevný.

Pred spracovaním pomocou rozstrekovača je nutné zakryť susedné plochy a stavebné časti, ako okná, vonkajšie svietidlá, poštové schránky a pod. pomocou vhodných prostriedkov. Je nutné sa vyhnúť kontaktu s rastlinami.



SPRACOVANIE

Bostik F 503 je pripravený na použitie a je možné ho aplikovať priamo z obalu. Aplikácia sa vykonáva pomocou štetky, valčeka alebo vhodného rozstrekovača.

Nanesenie sa vykonáva v jednom pracovnom kroku, v prípade potreby možno vykonať aj druhý pracovný krok.

V závislosti na nasiakavosti sa prípravok **Bostik F 503** počas 30 minút až niekoľkých hodín vsiakne do podkladu, pričom úplne zmizne počiatkové mliečno biele sfarbenie.

Nenanášajte počas priameho, silného slnečného žiarenia. Počas spracovania sa na impregnáciu nesmie dostať dážď. Plochy ošetrené prípravkom **Bostik F 503** možno pretierať disperziami a rozpustenými nátermi.

SKLADOVANIE

Bostik F 503 je nutné skladovať v chlade, suchu a bez mrazu, ideálne pri 5 °C až 25 °C.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **Bostik F 503** najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

5 l, číslo tovaru 30837055

GISCODE

D1

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------|---|
| Materiálová báza | Silan |
| Farba | Kremovo biela, po vytvrdnutí transparentná |
| Podmienky spracovania | Použiteľný od +5 °C do +30 °C (vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu) |
| Spotreba | Vápenopiesková tehla cca 0,1 l/m ² Pórobetón cca 0,2 l/m ² Betón cca 0,1 l/m ² |
| Čistenie náradia | Náradie je možné začerstva vyčistiť vodou |
| Hĺbka prieniku | Vápenopiesková tehla cca 10 mm Pórobetón cca 25 mm Betón cca 15 mm |
| Obsah účinných látok | Cca 80 % |
| Špecifická hmotnosť | Cca 9,9 kg/l |
| Bod vzplanutia | >70 °C |



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

