



# Bostik

smart adhesives

## P 101

### Haftgrundierung

#### TECHNISCHES MERKBLATT

##### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Auch für feuchte Untergründe
- Innen und außen

##### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Bostik P 101** ist ein lösemittelfreier Haftvermittler für saugende und nichtsaugende, auch feuchte Untergründe. **Bostik P 101** schafft eine hervorragende Haftung zwischen alten und neuen Materialien. Die in **Bostik P 101** enthaltenen Kunstharzpartikel schaffen einen klebrigen Film, der als Haftvermittler wirkt.

##### ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für Beton, Mörtel, Estrich, Fliesenuntergründen, Putz, Holzfaser- und Gipsplatten, Marmor, Bitumenuntergründe etc.

##### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die zu behandelnde Fläche muss abgebunden und sauber, aber nicht unbedingt trocken sein. Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken, ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.

##### VERARBEITUNG

**Bostik P 101** mit Pinsel, Rolle, Quast oder mit der Sprühflasche satt auftragen. Je nach Witterung entwickelt **Bostik P 101** nach ca. 30 Minuten zu einem klebrigen Film, auf den der frische Mörtel, Putz, Estrich, Beton, Bitumen oder Dichtungsschlämme aufgetragen werden kann. Die mit **Bostik P 101** behandelten Flächen müssen bis zum Abbinden vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.



##### LAGERUNG

**Bostik P 101** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.

**Bostik P 101** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.

##### LIEFERFORM

1 Liter, Artikelnummer 30608090  
5 Liter, Artikelnummer 30836214  
10 Liter, Artikelnummer 30836221

##### GISCODE

D1

## TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Lösemittelfreier Primer auf Dispersionsbasis
Farbe	Milchig-weiß
Verarbeitungsbedingungen	Von +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser, ausgehärtet mechanisch



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Ausgabe: 05.18

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

