



Bostik

smart adhesives

R 311

Bitumenová hmota na opravy

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Utěsnění střechy
- Oprava netěsností
- Pro venkovní použití
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

Bostik R 311 je bitumenová stěrková hmota bez obsahu rozpouštědel pro utěsnění menších a větších netěsností v prostoru střechy. Zvláště vhodná i pro důležité přípojky.

Bostik R 311 je bitumenová stěrková hmota zušlechťená plasty s velmi vysokou lepivostí na různých podkladech.

Po zaschnutí se vytvoří vodonepropustné a elastické utěsnění.

OBLASTI POUŽITÍ

Bostik R 311 přilne zvláště dobře na vláknocementové desky, beton, asfalt, staré lepenkové vrstvy atd.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad očistěte od oleje, tuku atd., odstraňte uvolněné díly, opravte chybná místa. Spáry ve zdivu musí být vcelku a v rovině (příp. je opravte) a celá plocha určená k sanování musí být suchá.

Naneste základní nátěr přípravku **Bostik R 311** podle návodu ke zpracování tohoto přípravku. Kovové části a lakované plochy v prostoru určenému k sanaci natřete, dokud nebudou nasycené a cca

ZPRACOVÁNÍ

Po ztuhnutí základního nátěru musí být podklad suchý, čistý a zbavený prachu. Poté je třeba nanést stěrku přípravku **Bostik R 311**. Velmi silně namáhané plochy, okraje nebo ohyby je nutno vyztužit pomocí přípravku **Bostik W 251**. Pancéřové rouno Bostik se položí do 1. vrstvy přípravku **Bostik W 251** a pevně se přitiskne.

Po zaschnutí 1. vrstvy (cca 1 den) se provede 2. vrstva přípravkem **Bostik W 251**.

Ošetřovanou plochu je nutno chránit před mrazem, mokrem a silným působením slunečního záření (zakrýt).



SKLADOVÁNÍ

Bostik W 251 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nepotřebovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

Bostik W 251 má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 24 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

1 kg, číslo zboží 30836291

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnící hmota na asfaltové bázi bez obsahu rozpouštědel
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +35 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	1 kg/m ² na každý mm vrstvy
Čištění nářadí	Nářadí začerstva očistěte vodou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 09/18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora ČR:
+420 725 182 003

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

