



R 331

Bitumenový pás

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Lepení a izolace
- Na kov, plasty, dřevo a beton
- Samolepicí

POPIS VÝROBKU

Bostik R 331 je samolepicí těsnící páška v různých velikostech, kašírovaná v barvě hliníku, olova nebo mědi. **Bostik R 331** je samolepicí bitumenová těsnící páška o tloušťce cca 1,5 mm, kašírovaná v barvě hliníku, olova nebo mědi. Fólie je ohebná a hodí se proto speciálně pro obtížné podklady.

Kromě toho je fólie opatřena vrstvou odolnou proti UV záření.

OBLASTI POUŽITÍ

Bostik R 331 se hodí k bezpečnému utěsnění a lepení např. spár, okapů, spádových trubek, střešních krytin, střešních proniků atd. Výborně ji lze použít u ocelových výztuží například u střech skleníků.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být hladký, pevný, suchý a nosný, tj. zbavený prachu, téru, smýly, odbedňovacího oleje, nečistot, starých nátěrů nebo vrstev, které by narušovaly přilnavost, kovové podklady je třeba příp. odmastiť.

Pro zlepšení přilnavosti naneste nejprve přípravek **Bostik P 111**.

ZPRACOVÁNÍ

Při rozrolovávání zároveň odstraňte ochrannou fólii a páš přilepte, fólie tak bude bez záhybů.

U menších poškozených míst lze páš příříznout na požadovanou délku, ochrannou fólii zcela odstranit a poté přilepit.

Přitiskněte pomocí hadru nebo válečku a vytlačte vzduchové bublinky směrem ven do stran, v místech napojení nechte cca 2,5 cm překrývat.

Pozor:

Bostik R 331 enormně lepí. Chybě nelze příp. již opravit.



SKLADOVÁNÍ

Bostik R 331 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

Bostik R 331 má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 60 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

Asfaltový pás hliník 10 m x 10 cm, číslo zboží 30836571

Asfaltový pás hliník 10 m x 7,5 cm, číslo zboží 30836562

Asfaltový pás hliník 1 m x 10 cm, číslo zboží 500486-31

Asfaltový pás hliník 1 m x 7,5 cm, číslo zboží 500485-31

Asfaltový pás olovo 10 m x 7,5 cm, číslo zboží 30836586

GISCODE

-

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnící páiska na bázi asfaltu modifikovaného kaučukem
Barva	Černá se stříbrně, měděně, resp. olověně zbarveným povrchem
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +45°C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	1 běžný dm/běžný m plus materiál na rohy, okraje a překrytí
Čištění nářadí	Nářadí lze dobře vyčistit terpentýnovou náhražkou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušenosti. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možnosti použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnicích hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technická a obchodní poradenství Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydaní: 12.17

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

